

classidur[®]

aquaclass

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Definition:

Weisse, wässrige, isolierende, spannungsfreie und geruchsneutrale Innenmattfarbe.

Bindemittel:

Wasserverdünnbares kationisches Bindemittel.

Eigenschaften:

- Gute Fleckenisolierung (Russ, Nikotin, Holzinhaltstoffe, trockene Wasserflecken usw.)
- Spannungsfrei
- Ausgezeichneter Verlauf
- Ausgezeichnete Wasserdampfdurchlässigkeit
- Absolut mattes Finish
- Vergilbt nicht
- Schnelle Durchhärtung

Anwendungsbereich:

Streichen von neuen oder zu renovierenden Decken und Wänden. Ohne vorherige Grundierung auf trockene Untergründe wie Gips, Beton, Mörtel, Holz sowie mit Nikotin-, Russ- oder Wasserflecken verschmutzte Untergründe anwendbar. **CLASSIDUR AQUACLASS** wird insbesondere für alle Innen-Renovierungsarbeiten empfohlen.

LIEFEREIGENSCHAFTEN

Viskosität: Gebrauchsfertig

Farbton: Weiss

Geruch: Geruchsneutral

Lagerfähigkeit:

Mindestens 12 Monate in gut verschlossenen Gebinden. Frostempfindlich.

Verpackung:

5L-7kg, 10L, 12,5L-20kg

PRÜFRESULTATE

Aussehen: Absolut matt

Dichte: 1,35 (Mittelwert)

Trockengehalt: 56 Gew.-% (Mittelwert)

Trocknungszeit (20°C):

- Staubtrocken nach ca. 1 Stunde
 - Griffest nach ca. 3 Stunden
 - Überstreichbar nach 4 Stunden
- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

ANWENDUNG

Zustand des Untergrundes:

Der Untergrund muss trocken und tragfähig sein

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen (Airless)

Verdünnung:

Für Pinsel, Roller: gebrauchsfertig

Airless:

Kann unverdünnt mit einem Airlessgerät aufgetragen werden, das eine Leistung von mind. 3 l/Min. aufweist.

Düse: 0,015-0,019 Inch

Druck: 180-200 bar

Filter: 60 Mesh

Reinigung der Werkzeuge:

Mit Wasser unmittelbar nach der Anwendung. Werkzeuge (Pistole, Roller usw.) vor und nach der Anwendung sorgfältig reinigen, da **CLASSIDUR AQUACLASS** nicht mit anderen Produkten verträglich ist.

Abtönung:

Mit der Produktreihe der Abtönpasten «C+ verträglich» **CLASSIMIX** bis zu 5%. Bedingt durch den Einsatz von speziell für eine gute Isolierfähigkeit ausgewählten Bindemitteln kann das Abtönen von **CLASSIDUR AQUACLASS** mit Universal-Abtönpasten zu Unverträglichkeiten führen. Eine vorgängige Verträglichkeitsprüfung ist immer zu empfehlen.

Minimale Anwendungstemperatur: +5°C

Ergiebigkeit:

Ca. 8-10 m²/kg (9-11 m²/l) je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Anwendungssystem:

1-2 x **CLASSIDUR AQUACLASS**

Wenn zwei Anstriche notwendig sind, eine Wartezeit von mindestens 4-6 Stunden zwischen den Anstrichen einhalten.

Anmerkungen:

- Vorzugsweise mit einem kurzhaarigen Roller auftragen
- Nicht auf Leimfarben auftragen (Abblätterungsgefahr). Für diese Anwendung empfehlen wir **CLASSIDUR GOLDENCLASSIC**.
- Auf Eisen oder Stahl nicht ohne Grundierung auftragen.
- Vor der Anwendung und während der Trocknung müssen offene Genuss- und Lebensmittel ausgelagert werden.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Immer saubere Werkzeuge verwenden.
- Antischimmel-Konzentrat **CLASSIDUR FS-2** begeben, wenn die Gefahr eines Schimmelfalls besteht. Auf jeden Fall das entsprechende technische Datenblatt beachten.
- Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt auf www.claessens.com

Dieses technische Merkblatt stellt eine Produktinformation dar, die nach bestem Wissen zusammengestellt ist. Sie entspricht dem neuesten Kenntnisstand der Technik und den Herstellererfahrungen. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die vorgeschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Für die vorgenannten grundsätzlichen Anwendungsfälle und -daten kann daher keine Garantie übernommen werden. Die Informationen sind unverbindlich und begründen keine gesonderten Rechte oder Pflichten aus dem Kaufvertrag, seien dies Haupt- oder Nebenpflichten. Bei Erscheinen einer Neuaufgabe verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuellste Version dieses Technischen Merkblattes finden Sie auf unserer Homepage.



VERNIS CLAESSENS SA
Route du Silo 6
CH-1020 Renens
Tel. +41 21 637 17 17
Fax +41 21 637 17 29
www.claessens.com

