

## PIGMENTIERTER SPERR- UND ISOLIERGRUND FÜR INNEN UND AUSSEN. ZUR ISOLIERUNG VON VERSCHMUTZTEN UNTERGRÜNDE.

### VERWENDUNG

Bei Neubau- und Renovierungsarbeiten direkt auf Untergründe wie:

- > Gips und Gipswerkstoffe
- > Holz und Holzwerkstoffe
- > Gleichmässige Altfarben vor dem Auftragen von Einkomponenten-Farbsystemen auf wässriger Basis.

### EIGENSCHAFTEN

- > Ausgezeichneter Isoliergrund gegen :
  - > Nikotin
  - > Holztannine
  - > Russ
  - > Rostspuren (Nagelköpfe)
  - > sowie alle herkömmlichen Flecken, die man in Gebäuden antrifft
- > Kann mit wasserbasierten Einkomponentensystemen (Dispersionen, wasserbasierten Emails usw.) mit Ausnahme von Zweikomponentensystemen überstrichen werden.

### MERKMALE

Aussehen	Matt
Abtönung	Weiss
Dichte	0.8 ± 0,03
Viskosität	Spray
Trockengehalt	Gewicht: 24% ± 2%
COV	2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max. 350 g/l
Haltbarkeit und Lagerung	24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen. Den Behälter nach Gebrauch wieder dicht verschliessen.
Verpackung	Spray 400ml.

### ANWENDUNG

#### Zustand des Untergrundes:

Der Untergrund muss trocken, in gutem Zustand und tragfähig sein.

#### Werkzeuge und Verarbeitung:

Die Sprühdose mindestens 20 Sekunden lang schütteln.  
Aus einer Entfernung von ca. 20-30 cm auftragen.  
Von Zeit zu Zeit auch während der Anwendung schütteln. In dünnen Schichten abwechselnd in Richtung der Höhe und Breite aufsprühen.

#### Verdünnung:

Gebrauchsfertig.

#### Anwendungsbedingungen:

- > Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 8°C (Vorsicht bei T > 35°C).
- > Relative Umgebungsfeuchtigkeit < 70 %.

#### Trocknung (20°C, 65% rF):

- > Staubtrocken: nach ca. 20 min.
- > Überstreichbar: nach ca. 45 min.

Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit zwangsläufig.

#### Anwendungssystem:

- > 1-2 x Classidur P-Rapid Spray
- > 1-2 x Endanstrich nach Wahl (Einkomponentenprodukt)  
Classidur P-Rapid Spray muss überstrichen werden. Bei ausgeprägten Flecken muss Classidur P-Rapid Spray gegebenenfalls in zwei Schichten aufgetragen werden.

#### Anmerkungen:

- > Von schweren Beschichtungen und der Verwendung von Vinylkleistern wird abgeraten.

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt auf [www.claessens.com](http://www.claessens.com)

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produktes bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Der angegebene VOC-Wert gilt für das gebrauchsfertige Produkt nach dem Abtönen und Verdünnen mit den Produkten unseres Sortiments. Für Mischungen, die mit anderen handelsüblichen Produkten hergestellt werden, deren tatsächlichen VOC-Gehalt wir nicht kennen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.