

## Apprêt synthétique



### Seidenmatte Grundierung auf der Basis von modifiziertem Alkydharz, mit Waschbenzin verdünnbar

#### Verwendungsbereich

- Geeignet für alle Bereiche der Baudekoration wie Küchen, Badezimmer, WCs, Fenster, Türen, Wände usw.
- Neubau und Renovierung

#### Eigenschaften

- Kann sowohl als Voranstrich als auch als Grundierung (Vorlack) vor dem Auftragen von Endanstrichfarben auf Wasser- oder Lösemittelbasis verwendet werden
- Gute Deckkraft und ausgezeichneter Verlauf
- Schnell trocknend, erleichtert das Schleifen

#### Untergründe

- Gips, Gipskartonplatten, Putze
- Unbeschichtetes Holz oder Holzspanplatten
- Eisenmetalle nach geeigneter Rostschutzbehandlung
- Alte Farben nach dem Abwaschen und Abschleifen

### Merkmale

<b>Präsentation</b>	Cremige Farbe
<b>Trockenes Aussehen</b>	Matt - seidig - leicht pommeliert
<b>Spiegelglanz</b>	BS 60°: 5±2
<b>Trockengehalt</b>	Gewicht: 81±2%
<b>Dichte</b>	1,590 ± 0,05
<b>VOC-Gehalt</b>	325g/l max.
<b>Trocknung (20°C, 65%)</b>	Trocken: nach 30 Minuten Überstreichbar: nach 12 Stunden Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung Durchschnittlich 160 g/m <sup>2</sup> oder 10 m <sup>2</sup> /l je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
<b>Ergiebigkeit</b>	
<b>Abtönung</b>	Weiss
<b>Verpackung</b>	1l - 5l
<b>Aufbewahrung</b>	24 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren

## Anwendung

<b>Verdünnung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 bis 15% mit Waschbenzin, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds.</li><li>• Pistole: je nach verwendetem System</li></ul>
<b>Werkzeuge</b>	Pinsel, Walze, Pistole (Airless)
<b>Reinigung des Materials</b>	Sofort nach dem Gebrauch mit Waschbenzin.
<b>Anwendungsbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 7°C (Vorsicht bei T &gt; 35°C)</li><li>• Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt</li><li>• Trockener, nicht kondensierender Untergrund</li><li>• Relative Luftfeuchtigkeit &lt; 80 %</li></ul>
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
<b>Anwendungssystem</b>	<p><b>Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eine Schicht <b>Apprêt synthétique</b> durchschnittlich verdünnt mit 5% White-Spirit in Abhängigkeit von der Porosität</li></ul> <p><b>Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eine Schicht <b>Apprêt synthétique</b> durchschnittlich verdünnt mit 15% White-Spirit, in Abhängigkeit von der Porosität, überstreichbar nach 12 Stunden</li><li>• Eine Schicht <b>Apprêt synthétique</b> durchschnittlich verdünnt mit 5% de White-Spirit</li></ul>
<b>Hinweis</b>	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Außerdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

