

## Jal-Façade



### Matte Endanstrichfarbe auf Acryl-Copolymerharz-Basis für den Aussenbereich, mit Waschbenzin verdünnbar

- Verwendungsbereich**
- Für sorgfältige Ausbesserungsarbeiten auf verschiedenen Untergründen
- Eigenschaften**
- Ausgezeichnete Haftung auf schwierigen Untergründen
  - Sehr gute Beständigkeit auf alkalischen Untergründen
  - Hohe Deckkraft
  - Ausgezeichnete Mikroporosität des Films (äquivalente Luftschicht: 0,3 m)
  - Gute UV- und Witterungsbeständigkeit
  - Kann bei kaltem Wetter auf nicht gefrorenem Untergrund aufgetragen werden
  - Wasserfrei und schnell trocknend
- Untergründe**
- Im Bauwesen übliche, fachgerecht vorbereitete Untergründe
  - Bauplatten, die für Leichtbau-Gebäude zugelassen sind (Holz und Holzwerkstoffe, Faserzement, Verbundstoffe aus Holz und Zement oder Holz und Polymeren usw.)
  - Haftende Altfarben in gutem Zustand
  - Nicht auf alte Impermeabilisierungen von Fassaden auftragen

### Merkmale

<b>Präsentation</b>	Thixotrope Farbe
<b>Trockenes Aussehen</b>	Matt
<b>Spiegelglanz</b>	BS 60° < 3
<b>Trockengehalt</b>	Gewicht: 71±2%. In Volumenprozent: 44±2%.
<b>Dichte</b>	1,44±0,05
<b>VOC-Gehalt</b>	430 g/l max
<b>Trocknung (20°C, 65 %)</b>	Staubfrei: 1/2 Stunden Überstreichbar: 16 Stunden <i>Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung</i>
<b>Ergiebigkeit</b>	200 g/m <sup>2</sup> oder 7 m <sup>2</sup> /l je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
<b>Abtönung</b>	Weiß und Farbtöne der Chroma-Farbkarte, die aus der Pastellbasis hergestellt werden können
<b>Verpackung</b>	20 kg
<b>Aufbewahrung</b>	24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und Temperaturen über 35°C schützen.

## Anwendung

**Verdünnung** Gebrauchsfertiges Produkt.

**Werkzeuge** Pinsel, Langflorwalze, Pistole (airless)

**Reinigung des Materials** Sofort nach dem Gebrauch mit **White-spirit**

**Anwendungsbedingungen**

- Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils mindestens 5° C (Vorsicht bei T > 35°C).
- Relative Luftfeuchtigkeit < 80%.
- Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt
- Trockener, nicht kondensierender Untergrund

**Untergrundvorbereitung** Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).

**Anwendungssystem** 2 Schicht Ton in Ton von **Jal-Façade**

Satt auftragen und ausgleichen, ohne zu ziehen

Das System **Jal-Façade + Jalfix extérieur** ist in manchen Fällen besser geeignet als das Zweischichtsystem **Jal-Façade**, insbesondere bei Endanstrichen in kräftigen Farben.

**Hinweis** Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

---

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Außerdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäß den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

---

