

Jalribex ribé



Matte synthetische Deckputze für den Aussenbereich, verschiedene Körnungen, wasserverdünnbar

Verwendungsbereich Fassaden und Aussenwände



Eigenschaften

- Leicht aufzutragen
- Hoher Weissgrad
- Verleiht ein rustikales, „geriebenes“ Finish
- Ausgezeichnete Beständigkeit im Aussenbereich



Untergründe Im Bauwesen übliche mineralische Untergründe mit spezifischem Grundanstrich

Einstufung Körnung 1: Wasserdampfdurchlässigkeit (V): Klasse 1 nach der Norm NF EN ISO 7783 (2018)
Körnung 2: Wasserdampfdurchlässigkeit (V): Klasse 2 nach der Norm NF EN ISO 7783 (2018)

Merkmale

Präsentation Dicke Beschichtungen

Trockenes Aussehen Körnig - matt

Spiegelglanz Matt

Trockengehalt Gewichtsprozent: 80 ± 2 % je nach Körnung

Dichte $1,78 \pm 0,1$ je nach Körnung

VOC-Gehalt 22 g/l max.

Trocknung (20°C, 65%) Berührungstrocken: 10 Stunden
Durchgetrocknet: 2 bis 3 Tage
Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung

Ergiebigkeit **Körnung 1:** durchschnittlich 1,8 kg/m², variabel je nach Untergrund und Auftragsart
Körnung 2: durchschnittlich 2,8 g/m², variabel je nach Untergrund und Auftragsart

Abtönung Weiss und Farbtöne der Farbpalette Chroma, die mit kalibriertem Weiss realisiert werden können

Verpackung 25kg

Aufbewahrung 24 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung
An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren - Frostempfindlich

Anwendung

Verdünnung	Gebrauchsfertig
Werkzeuge	Kelle, Putzkelle, Glätter mit PVC- oder Edelstahlsohle
Reinigung des Materials	Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser
Anwendungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 10°C (Vorsicht bei T > 35°C)• Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %• Trockene Witterung, vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt• Trockener, nicht kondensierender Untergrund
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).
Anwendungssystem	<p>Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Haftgrund für Putz, mit ca. 20 % Wasser verdünnt• 1 Schicht Jalribex ribé <p>Auf Untergründen mit hoher Saugfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Schicht Fixafond SIL oder sonstige Imprägnierung oder geeigneter Voranstrich• 1 Schicht Haftgrund für Putz, mit ca. 20 % Wasser verdünnt• 1 Schicht Jalribex ribé <p>Gut verstreichen bis auf Korndicke Warten, bis der Putz das Wasser gleichmäßig abgegeben hat, bevor der Glätter angesetzt wird</p>
Hinweis	Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

