

## Super Lenk



### Halbglänzende Lasur auf modifizierter Alkydharz-Basis für innen und aussen, mit Lösungsmittel verdünnbar

- Verwendungsbereich**
- Alle Untergründe aus Holz, die einen Schutz erfordern, wie z.B. Chalets, Türen, Fenster, Fensterläden, Vordächer, Geländer, sichtbare Balken, Zäune
  - Neubau und Renovierung
  - Schutz von Bauwerken mit Kunstholzdekor oder verschiedener Patina
- Eigenschaften**
- Hebt die Holzmaserung hervor
  - Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
  - Verleiht dem behandelten Holz ein natürliches, dekoratives Aussehen
  - Einfache Instandhaltung
  - Leicht aufzutragen, sehr schönes Ergebnis
  - **Super Lenk** farblos ist nur für den Innenbereich bestimmt
- Untergründe**
- Holz und Holzwerkstoffe mit Ausnahme von Kienholz und tropischen Hölzern wie Iroko, Doussié, Teak, Western Red Cedar usw.
  - Kunstholzdekors, Patina und sonstige Untergründe auf Anfrage

### Merkmale

<b>Präsentation</b>	Leicht thixotrope Flüssigkeit
<b>Trockenes Aussehen</b>	Halbglanz - glatt
<b>Spiegelglanz</b>	Glanzwert 60°: 83±3
<b>Trockengehalt</b>	Gewicht: 55 ± 2%
<b>Dichte</b>	0,900 ± 0,05
<b>VOC-Gehalt</b>	410 g/l max.
<b>Trocknung (20°C, 65%)</b>	Berührungstrocken: 3 Stunden Nach 24 Stunden überstreichbar Variabel je nach Umgebungsbedingungen beim Auftragen und Holzart. Die Trocknungszeit kann sich bei hartem, tanninhaltigem Holz (Eiche, Kastanie) verlängern
<b>Ergiebigkeit</b>	Durchschnittlich 100 g/m <sup>2</sup> oder 9 m <sup>2</sup> /l je Schicht, variabel je nach Untergrund und Auftragsart
<b>Abtönung</b>	Gemäss Jallut Lasur-Farbpalette
<b>Verpackung</b>	1L - 5L
<b>Aufbewahrung</b>	24 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren

## Anwendung

- Verdünnung**
- Pinsel: Gebrauchsfertig. Als Imprägnierung mit ca. 15 % Waschbenzin je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
  - Pistole: je nach verwendetem System

- Werkzeuge**
- Flache, breite Bürste mit weichen Borsten oder mittelgrosse Walze und Breitpinsel zum Glätten in Richtung der Holzfasern

- Reinigung des Materials**
- Sofort nach dem Gebrauch mit Waschbenzin

- Anwendungsbedingungen**
- Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds mindestens 7°C (Vorsicht bei  $T > 35^{\circ}\text{C}$ )
  - Trockener, nicht kondensierender Untergrund
  - Vor starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt
  - Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf nicht mehr als 15 % (12 % bei Fenstern) betragen

- Untergrundvorbereitung**
- Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder, Fettrückstände usw.).

- Anwendungssystem**
- Super Lenk** vor dem Auftragen umrühren, um die Farbe gleichmässig zu verteilen

**Auf unbeschichtetem Untergrund:**

- Eine Schicht **Super Lenk**, verdünnt mit durchschnittlich 15 % Waschbenzin, variabel je nach Porosität des Untergrunds
- Ein bis zwei Schichten **Super Lenk** unverdünnt, je nach gewünschter Widerstandsfähigkeit

**Auf bereits gestrichenem Untergrund:**

- Ein bis zwei Schichten **Super Lenk** unverdünnt, je nach gewünschter Widerstandsfähigkeit

Um eine Sättigung der Farbe zu vermeiden, können im Innenbereich zunächst eine farblose Schicht und anschliessend farbige Schichten aufgetragen werden

- Hinweis**
- Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und Sicherheitsdatenblatt lesen

---

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.

---

