

Jalfix silan











Matte, siloxanverstärkte Acrylfarbe, feiner Raufasereffekt

Verwendungsbereich

- Für alle Arbeiten im Innenbereich an Decken und Wänden
- · Perfekt für Flächen geeignet, die Streiflicht ausgesetzt sind
- Industrie-, Arbeits- und Wohngebäude
- · Neubau und Renovierung

Eigenschaften

- Tiefmatt, gleicht geringfügige Fehler des Untergrunds aus
- · Gute Deckkraft, hohe Füllkraft
- Stabiler Weisston
- Geeignet für grosse Flächen
- Einfache Anwendung (ausgezeichnetes Gleiten, gute Verteilung des Produkts, keine Nasen)
- Zwei Schichten innerhalb eines Tages, minimaler Nutzungsausfall der Räume
- Kein Lösungsmittelgeruch, ideal für alle Arbeiten in genutzten Räumen
- · Ausgezeichnete Haftung auf Altanstrichen

Untergründe

- Gips und Gipswerkstoffe (nicht wasserabweisend und nicht staubend, ausser bei geeigneter Grundierung)
- Untergründe auf der Basis von hydraulischen Bindemitteln (Zement, Beton), Spachtelmasse
- Haftende Altfarben
- · Andere Untergründe auf Anfrage

Merkmale

Präsentation Cremige Farbe

Trockenes Aussehen Matt - feiner Raufasereffekt

Spiegelglanz BS 85° < 2

Trockengehalt Gewicht: 54±2%

In Volumenprozent: 34±2%

Dichte 1.44±0.05

VOC-Gehalt < 1 g/L

Trocknung (20°C, 65 %) Staubtrocken: 30 Minuten

Überstreichbar: nach 3 Stunden.

Die Trocknungszeit verlängert sich bei kalter und feuchter Witterung

Ergiebigkeit 120 bis 144 g/m² oder 10 bis 12 m²/L je Schicht,

variabel je nach Untergrund und Auftragungsart

Nassabriebklasse:(ISO 11998) Klasse 2 (nach NF EN 13300)

Abtönung Weiss und Farbtöne, die mit der kalibrierten weissen Basis realisiert werden

können

Verpackung 12,5L

Aufbewahrung 24 Monate in der geschlossenen Originalverpackung. Vor Frost und

Temperaturen über 35°C schützen.

Anwendung

Verdünnung Gebrauchsfertiges Produkt.

Bis zu 5 % als erste Schicht

Werkzeuge Pinsel, Bürste, synthetische Walze mit 12 mm Flor, Pistole (Airless)

Reinigung des Materials Sofort nach dem Gebrauch mit WASSER

Anwendungsbedingungen • Umgebungstemperatur und Temperatur des Untergrunds / Bauteils

mindestens 5° C (Vorsicht bei T > 35°C).
• Relative Luftfeuchtigkeit < 80%.

Untergrundvorbereitung Die Untergründe müssen beim Auftragen intakt, trocken, kohärent und sauber

sein. Je nach Fall müssen sie gebürstet, geschliffen, abgeschabt, sandgestrahlt, gebeizt, abgewaschen oder einer Hochdruckreinigung unterzogen werden, um Schmutz und abblätternde, bröckelige oder staubende Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen können (Rost, Zunder,

Fettrückstände usw.).

Anwendungssystem Auf Untergründen mit geringer Saugfähigkeit (Beton, alte

Dispersionsfarben, Raufasertapete usw.)

• 1 Schicht Jalfix silan, verdünnt mit 5 % Wasser

• 1 Schicht Jalfix silan

 $\textbf{Auf Untergr\"{u}nden mit hoher Saugf\"{a}higkeit} \ (\textbf{Zellbeton}, \textbf{Zementputz}, \textbf{Gips},$

Kalkputz, Silikatfarben usw.)

• 1 Imprägnierschicht oder geeigneter Voranstrich

• 2 Schichten **Jalfix silan**, verdünnt mit 5 % Wasser als erste Schicht

Hinweis Sicherheitsvorschriften auf der Verpackung beachten und

Sicherheitsdatenblatt lesen

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck, unsere Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes zu informieren, und entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und möglichen Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die beschriebenen Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und sachgerecht zu prüfen. Für die Verarbeitung und die in diesem Merkblatt beschriebenen Eigenschaften kann daher keine Garantie übernommen werden. Da sich der Stand der Technik ständig weiterentwickelt, ist es Sache unserer Kunden, sich vor der Verarbeitung des Produkts bei unseren Serviceabteilungen zu erkundigen, ob es sich um die neueste Ausgabe handelt. Ausserdem garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbands der Lack- und Farbenfabrikanten.



VERNIS CLAESSENS SA Route de Crissier 4 1030 Bussigny Tel. +41 21 702 07 02 www.jallut.ch