


RILLENPUTZ INNEN 1.5



Gebrauchsfertiger, matter, synthetischer Feinputz für den Innenbereich.

Verwendungsbereich Innenbereich

Eigenschaften

- Einfach zu verarbeiten
- Naturweiß
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit

Untergründe Auftragung auf tragfähigen Untergründen, herkömmlichem Zementputz, Beton, Gips und Gipsderivaten sowie alten, gut haftenden Beschichtungen wie Kunstputz und Dispersionsfarben.

Merkmale

Präsentation Dicke Beschichtung

Trockenes Aussehen Granular - matt

Spiegelglanz Matt

Trockengehalt Gewichtsanteil: 82 ± 2 %, abhängig von der Partikelgröße

Dichte $1,83 \text{ kg/dm}^3 \pm 0,10$, abhängig von der Partikelgröße

VOC-Gehalt 0 %

Trocknung (20 °C, 65 %) • Staubtrocken: 8 Stunden • Kerntrocken: ca. 48 Stunden, abhängig von Dicke und Witterungsbedingungen. • Bei kaltem und feuchtem Wetter verzögert sich die Trocknung.

Ergiebigkeit Durchschnittlich 2,3–2,6 kg/m², je nach Untergrund variierend

Abtönung Weiß

Verpackung 25 kg

Aufbewahrung 12 Monate in der originalverschlossenen Verpackung haltbar. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor Frost schützen.

Anwendung

Verdünnung	Gebrauchsfertig, bei einem 25-kg-Eimer können bis zu 3 dl Wasser hinzugefügt werden.
Werkzeug	Kelle, Kunststoff- oder Edelstahlschaber
Reinigung der Ausrüstung	Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser
Bewerbungsbedingungen	• Umgebungs- und Substrattemperatur über 10 °C (Vorsichtsmaßnahmen bei T > 35 °C) • Relative Luftfeuchtigkeit unter 80 % • Trockenes Wetter, geschützt vor starken Luftströmungen und direkter Sonneneinstrahlung • Trockenes, nicht kondensierendes Substrat
Vorbereitung der Stützen	Die zu behandelnden Untergründe müssen sauber und tragfähig sein. Bei zweifelhaften Untergründen kann es je nach Fall erforderlich sein, diese zu bürsten, zu schleifen, abzukratzen, zu sandstrahlen, abzubeizen, mit Hochdruck zu reinigen oder zu spülen, um jegliche Spuren von Verschmutzungen sowie abblätternde, bröckelige oder pulverförmige Teile zu entfernen, die die Haftung beeinträchtigen könnten.
Anwendungssystem	Auf wenig saugfähigen Untergründen • 1 Schicht Putz-Haftgrundierung • 1 Schicht CREPI ARTIS INTÉRIEUR GRESE Auf stark saugfähigen Untergründen • Eine Schicht Fixafond Sil, überstreichbar nach 8 Stunden • Eine Schicht Putzgrundierung • 1 Schicht CREPI ARTIS INTÉRIEUR GRESE Das Produkt mit einer Edelstahlkelle in Maserungsrichtung auftragen. Die gewünschte Oberflächenstruktur wird durch Riffeln mit einer Kunststoff- oder Holzkelle erzielt.
Bemerkt	Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Die vorliegende technische Anleitung enthält Richtlinien, die auf dem derzeit bekannten Stand von Wissenschaft und Technik basieren. Es ist daher ratsam, das Erscheinungsdatum zu überprüfen und gegebenenfalls anzufragen, ob neue technische Daten veröffentlicht wurden. Die Angaben und Richtlinien beziehen sich auf übliche, normale Bedingungen; ob sie auf einen bestimmten Einzelfall zutreffen, lässt sich nur durch eigene Versuche feststellen. Im Übrigen garantieren wir die Qualität der gelieferten Ware gemäss den Regeln des Schweizerischen Verbandes der Farben- und Lackhersteller.



VERNIS CLAESSENS SA
Rte Sous-Riette 15
1023 Crissier

Tel. +41 21 702 07 02 / mail@claessens.com
www.claessens.com