

BODENLÖSUNGEN – OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

DX FLOOR AXESS



Satinierte, staubfreie Acryl-Bodenfarbe.



EIGENSCHAFTEN: Geruchlos – Staubfrei – Hervorragende Haftung – Gebrauchsfertig – Schnelltrocknend: Überstreichbar nach 1 Stunde – Begehbar nach 3 Stunden

ANWENDUNGSBEREICH : Betonböden – Zement – Roh- und Spanplatten – Ausgleichsmasse (speziell für die Lackierung entwickelt)

MERKMALE



Erscheinungsbild / Glanzgrad :	Satin
Farbton :	Alle Farben auf Anfrage erhältlich.
Dichte :	1,26 +/-0,05
Trocknungszeit:	Staubtrocken: 1 Stunde
Überstreichbar :	Mindestens 1 Stunde
Freigabe für den Fußgängerverkehr :	nach 3 Stunden.
Anwendungstemperaturen:	Zwischen +15°C und maximal +27°C.
EU-Grenzwert:	Kategorie A/ i: 140 g/l 2010 Dieses Produkt enthält maximal 72 g/l VOCs.
Trockenextrakt (Masse) :	47 % +/- 2 %
Trockenextrakt (Volumen) :	33 % +/- 2 %
Durchschnittliche Ergiebigkeit :	6 bis 8 m ² /L bei einer Trockenschichtdicke von 40 bis 50 µm. Das hängt von der Art und dem Zustand der Oberfläche, der Absorptionsfähigkeit des Substrats und der Applikationsmethode ab.
Verpackung:	15 L – 3 L – 1 L

BODENLÖSUNGEN – OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

DX FLOOR AXESS

LAGERUNG: 12 Monate in ungeöffneter, versiegelter Verpackung, vor Frost schützen.

KLASSIFIZIERUNG: Familie I Klasse 7b2 (NFT 36 005)

VERARBEITUNG

Die Untergründe, Vorarbeiten und Verarbeitungsbedingungen müssen den Vorschriften der DTU 59.3 entsprechen.

Oberflächenvorbereitung:

- Die Böden müssen sauber, trocken, festhaftend, fettfrei, staubfrei und rau sein.

Neue oder alte, gestrichene Fußböden (Beton, Zement):

- Staubentfernung, Kugelstrahlen (Strahlmittelprojektil), Schleifen (Schleifscheibe, Diamant, Wolframkarbid usw.)
- Der Zementschleier durch Kugelstrahlen, Schleifen oder Propangasverbrennen entfernt werden.
- Falls keine dieser Methoden anwendbar ist, fahren Sie mit dem Bürsten unter Verwendung eines Entkalkungsmittels fort. Spülen Sie zweimal mit klarem Wasser nach und trocknen lassen.
- Bei Beton der mit Härtungsmitteln, Oberflächenveredelungsmitteln, Zuschlagstoffen, Staubbindemitteln, filmbildenden oder dickschichtigen Produkten behandelt wurde, muss nach gründlicher Reinigung ein Verträglichkeitstest an einer kleinen Fläche durchgeführt werden. Weist die zu behandelnde Oberfläche ein glasiges Erscheinungsbild auf, ist ein vorheriges Kugelstrahlen unerlässlich, um eine einwandfreie Haftung des Anstrichsystems zu gewährleisten.
- Bei nivellierter Fläche : Bitte uns kontaktieren.

Beschichtete Fußböden:

- Führen Sie einen Test durch, um die Kompatibilität der beiden Farben zu überprüfen.
- Lose oder abblätternde Teile entfernen. Mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen und entfetten. Mit Schleifpapier anschleifen, bis eine matte Oberfläche entsteht. Staub entfernen.

Holzböden (nur für den Innenbereich):

- Bei Massivholz (ausgenommen tropische und gerbstoffreiche Hölzer) und rohen Spanplatten: gründlich schleifen und Staub entfernen. Zwischen den einzelnen Anstrichen leicht anschleifen.
- Bei altem, lackiertem oder lasiertem Holz: Lose oder abblätternde Farbe entfernen. Mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen und fettfrei machen. Leicht anschleifen, bis eine matte Oberfläche entsteht. Abstauben.

Metallböden:

- Die Oberfläche entfetten, vorhandenen Rost sorgfältig abbürsten, anschließend eine kompatible Korrosionsschutzgrundierung auftragen.

BODENLÖSUNGEN – OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

DX FLOOR AXESS

Anwendung :

- Auf Beton, Zement und Holz: 2 Anstriche DX Floor Axess
- Auf Eisenmetallen: Eine Schicht geeignete Rostschutzgrundierung, danach eine Schicht DX Floor Axess
- Für einen rutschfesten Effekt

Leichte Anwendung: Das Additiv der letzten Farbschicht hinzufügen. Vor Gebrauch gut verrühren. 1 kg Additiv pro 5 l Farbe. 4 kg Additiv pro 20 l Farbe.

Hinweis: Auf die frisch aufgebraute erste Farbschicht Kieselgur (mittlere oder grobe Körnung) gleichmäßig aufstreuen. In kleinen Abschnitten arbeiten. Nach dem Trocknen den Überschuss mit einem Besen entfernen. Eventuelle Klumpen abkratzen. Den Überschuss absaugen. Unmittelbar danach die Deckanstriche auftragen.

Applikationswerkzeug : Pinsel, Rolle

Reinigung: Wasser, sofort nach Gebrauch.

Luftfeuchtigkeit: < 75 %



HYGIENE UND SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das auf der Website verfügbare Sicherheitsdatenblatt.

Das Datenblatt zu Umwelt und Gesundheit kann unter www.inies.fr eingesehen werden. www.duralex-peintures.com und die Anweisungen auf der Verpackung

BODENLÖSUNGEN – OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

DX FLOOR AXESS

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Produkt vor jedem Gebrauch gründlich umrühren. Die Mischung muss vollkommen homogen sein; die Seitenwände und der Boden des Behälters müssen abgekratzt werden. Nicht auf Oberflächen anwenden, die Feuchtigkeit durch Kontakt mit Erde oder feuchtem Untergrund aufnehmen (z. B. Rasenkanten, Poller, Baumumrandungen usw.).

Die Anwendung muss in gut belüfteten Bereichen erfolgen. In geschlossenen Räumen muss eine mechanische Lüftung gewährleistet sein.

Pflege von gestrichenen Böden

Um die Eigenschaften des gestrichenen Bodens zu erhalten, sind geeignete und regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich.

Bei frisch gestrichenen Böden: Die erste Reinigung des gestrichenen Bodens kann erst erfolgen, nachdem der Farbanstrich vollständig ausgehärtet ist. Je nach Produkt sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum kann dieser Zeitraum zwischen 7 Tagen und einem Monat variieren.

Reinigungsmittel: Verwenden Sie keine konzentrierten Reinigungsmittel (säurehaltig oder alkalisch) und keine starken organischen Lösungsmittel (Aceton, MEK, Trichlorethylen usw.). Verwenden Sie pH-neutrale Produkte, die für alle Umgebungen geeignet sind (Verdünnung gemäß den Anweisungen des Herstellers).

Führen Sie in jedem Fall einen Vorversuch an einer kleinen, aber repräsentativen Probe der zu behandelnden Oberfläche durch. Nicht mit Dampf reinigen.

Reinigungsgeräte: Für kleine Flächen genügt oft ein einfacher Mopp. Die Bürsten von Rotations- und Scheuersaugmaschinen dürfen nicht mit abrasiven Pads ausgestattet sein.

Reparatur beschädigter Bodenbeläge: Um das ästhetische Erscheinungsbild der Reparatur zu erhalten, kleben Sie den zu reparierenden Bereich mit Kreppband deutlich ab. Entfernen Sie loses Material. Schleifen Sie die gesamte markierte Fläche an, bis eine gleichmäßig matte Oberfläche entsteht. Entfernen Sie sorgfältig den gesamten Staub und verlegen Sie anschließend den Bodenbelag wieder.

Dieses Datenblatt wurde am 29/04/2026 erstellt und korrigiert. Es ersetzt alle vorherigen Versionen. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, liegt es in der Verantwortung unserer Kunden, sich vor jeder Anwendung bei unserem Service zu vergewissern, dass dieses Dokument nicht durch eine neuere Version ersetzt wurde. Die bereitgestellten Informationen basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand und unserer Erfahrung. Sie stellen unter keinen Umständen eine Garantie unsererseits dar und begründen keine Haftung unsererseits für die Verwendung unserer Produkte. Da die Anwendungsbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, ist dieses Dokument nicht vertraglich bindend, und DURALEX PEINTURES behält ausserdem das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.