

SILOXAN-VOLLABRIEB FÜR DEN AUSSENBEREICH

Produktbeschreibung

Der siloxan-Vollabrieb für den aussenbereich ist ein gebrauchsfertiger Nassputz von pastöser Konsistenz auf Basis einer hochwertigen Polymerdispersion, angereichert mit speziell abgestimmten Silikonadditiven. Diese Kombination vereint in einem einzigen System die positiven Eigenschaften von Kunstharz- und Silikonharzputzen.

Eigenschaften

Die integrierte Silikonisierung sorgt für eine ausgeprägte Hydrophobie (Wasserabweisung). Dadurch wird die Wasseraufnahme erheblich reduziert, was das Anhaften von Verschmutzungen begrenzt und das ästhetische Erscheinungsbild der Fassade länger bewahrt.

Die Farbe ist ein natürliches Weiß und weist eine vollkommen matte Optik auf. Auf Wunsch können nahezu alle Farbtöne realisiert werden. Für Außenwärmedämmungen oder exponierte Fassaden kann optional ein Schutz gegen Algen und Pilze vorgesehen werden.

Untergrund

Zu den geeigneten Untergründen zählen die unterschiedlichsten Grundputze, Verankerungsmörtel, Glättputze sowie Wärmedämmverbundsysteme.

Strukturen

Typ	Körnung	Struktur	Ergiebigkeit in kg/m ²
CA 15	1,5 mm	Kretzli	2,3 – 2,7
CA 20	2,0 mm	Kretzli	2,8 – 3,1
CA 30	3,0 mm	Kretzli	3,5 – 4,1
CA 50	5,0 mm	Kretzli	5,1 – 5,6
CAV 10	1,0 mm	Gesamtverschleiß	1,9 – 2,3
CAV 15	1,5 mm	Gesamtverschleiß	2,4 – 2,8
CAV 20	2,0 mm	Gesamtverschleiß	2,9 – 3,2
CAV 30	3,0 mm	Gesamtverschleiß	3,6 – 4,2
CAV 50	5,0 mm	Gesamtverschleiß	5,2 – 5,7
CA 04	0,4 mm	Robust	1,5 – 2,5

Technisches Datenblatt

Verarbeitungstemperatur

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Regengefahr oder drohendem Nachtfrost auftragen. Der Auftrag darf nicht erfolgen, wenn die Luft-, Untergrund- und Trocknungstemperatur unter +5 °C oder über +30 °C liegt, ebenso wenig wie bei einer Luftfeuchtigkeit von über 85 %.

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Substanzen sein, die zu Ablösungen führen können. Tragen Sie eine Grundierung auf Silikonharzbasis SCW auf. Bröckelige, sandige oder krümelige Untergründe müssen vollständig entfernt oder mit der Tiefengrundierung TG vorbehandelt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an unseren technischen Kundendienst.

Anwendung

Der siloxanhaltige Außenputz ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung kurz im Gebinde mit einem Rührgerät kurz im Gebinde durchgerührt werden. Bei Bedarf kann eine kleine Menge Wasser hinzugefügt werden. Anschließend den Putz mit einer Edelstahlkelle in der gewünschten Körnung auf den zuvor mit der Silikonharz-Grundierung SCW vorbehandelten Untergrund auf. Je nach gewünschter Struktur kann die Oberfläche anschließend geschliffen oder mit einer Kunststoffscheibe strukturiert werden.

Reinigung

Reinigen Sie die Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit warmem Wasser.

Haltbarkeit

Das Produkt ist in einem dicht verschlossenen Behälter mindestens 12 Monate haltbar. Vor Frost schützen.

Verpackung

Verpackungseinheit: 25 kg.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht in Gewässer gelangen oder unbehandelt in die Kanalisation eingeleitet werden. Die Entsorgung muss in Absprache mit der Müllverbrennungsanlage oder der kantonalen Umweltschutzbehörde erfolgen. Nach dem Aushärten kann das Produkt in einer geeigneten Verbrennungsanlage entsorgt oder auf einer zugelassenen Deponie abgelagert werden.

Sicherheitshinweise

Siehe das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu überprüfen. Für spezielle Anwendungen oder Untergründe empfehlen wir, sich an unseren technischen Beratungsdienst zu wenden. Es gilt das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.



Vernis Claessens SA
CHE-105.982.168
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com
www.claessens.com