

WEISSES SPACHTELPULVER FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

Produktbeschreibung

Die weiße Spachtelmasse in Pulverform ist eine werkseitig hergestellte, weiße, mineralische Trockenmasse. Es besteht aus Kalk, Weißzement, gewaschenem Quarzsand, leichten Zuschlagstoffen organischen Ursprungs sowie ausgewählten Zusatzstoffen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und der Haftfähigkeit.

Eigenschaften

Die weiße Pulver-Spachtelmasse zeichnet sich durch eine hohe Haftfestigkeit sowie eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit aus.

Untergrund

Die weiße Spachtelmasse in Pulverform eignet sich zum Verkleben von organischen Dämmplatten (z. B. Polystyrol/Styropor) sowie von mineralischen Dämmplatten (z. B. Steinwolle). Darüber hinaus wird dieses Produkt zur Verankerung von Armierungsgeweben auf den Dämmplatten verwendet. Die weiße Spachtelmasse eignet sich ebenfalls für Verputzarbeiten auf bestehenden Untergründen wie Kalk-Zement-Putzen, Kunstharzputzen, Silikatputzen sowie Silikonharzputzen.

Ergiebigkeit

Verklebungsarbeiten	ergibt ca. 3,0 – 4,0 kg/m ²
Einbetonieren von Armierungsgewebe	ergibt ca. 2,5 bis 3,5 kg/m ²

Verarbeitungstemperatur

Während der Verarbeitung und der Trocknungsphase muss die Raum- oder Untergrundtemperatur mindestens +5 °C betragen.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Die Tragfähigkeit des verputzten Untergrunds ist sorgfältig zu prüfen. Nicht fest haftende Putz- und/oder Farbreste müssen unbedingt entfernt werden.

Bröckelige, sandige oder krümelige Untergründe müssen vollständig entfernt oder mit der Tiefengrundierung TG vorbehandelt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an unseren technischen Service.

Anwendung

Verklebungsarbeiten:

Die Dämmplatte wird mit einer grobzahnigen Stahlkelle (Zahnweite ca. 14 mm) vollflächig verputzt oder durch Rahmenverklebung (rund um den Plattenrand und zwei Querstreifen) auf der Plattenrückseite verklebt und anschließend leicht gegen den Untergrund angedrückt.

Einbetten des Glasgewebes:

Der gereinigte, trockene und staubfreie Untergrund wird mit einer Stahlkelle mit feinen Zinken (Zinkenbreite ca. 6 mm) verspachtelt; das Glasgewebe wird leicht eingedrückt und anschließend in einem Arbeitsgang mit etwas Spachtelmasse geglättet. So ergibt sich eine gleichmäßige Schichtdicke von ca. 4 bis 5 mm.

Reinigung

Reinigen Sie die Werkzeuge unmittelbar nach dem Gebrauch mit warmem Wasser.

Haltbarkeit

Das Produkt ist in einem luftdicht verschlossenen Behälter mindestens 4 Monate haltbar. Vor Frost schützen.

Verpackung

20-kg-Sack, 840-kg-Palette

Entsorgung

Das Produkt darf weder in Gewässer eingeleitet noch unbehandelt in die Kanalisation geleitet werden. Die Entsorgung muss in Absprache mit der Müllverbrennungsanlage oder der kantonalen Umweltschutzbehörde erfolgen. Nach dem Aushärten kann das Material in einer geeigneten Verbrennungsanlage entsorgt oder auf einer zugelassenen Deponie abgelagert werden.

Sicherheitshinweise

Siehe das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse

und unserer Erfahrung. Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt und entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Für spezielle Anwendungen oder Untergründe empfehlen wir, sich an unseren technischen Beratungsdienst zu wenden.

Es gilt das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.



Vernis Claessens SA
CHE-105.982.168
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com www.claessens.com