

Produkt	Verwendungszweck	Phase	Verkehr	Eigenschaften	Trocknungszeit	Ergiebigkeit	Verpackung	Oberfläche	Färbbar	Labels	VOC MAX.
 PLANIKA PRIM+ Glänzende Zweikomponenten-Epoxidgrundierung für nicht poröse Untergründe. Haftet auf zahlreichen Untergründen. Selbstnivellierend. Beständig gegen Feuchtigkeit im Untergrund (> 4 %).	Innenbereich Aussenbereich		-	Epoxid 	Überlackierung: Zwischen 12 Std. (klebrig) und maximal 48 Std.	5 - 7 m ² /L	15L 5L 1L	Glänzend	Farblos		4 g/L
 BI-O-SOL Zweikomponenten-Epoxidfarbe mit seidenmattem Glanz für stark beanspruchte Innenböden. Chemikalienbeständig. Hervorragende Abriebfestigkeit. Mit dem Label Excell+ ausgezeichnet.	Innenbereich			Epoxid 	Berührungsfest: 6 Std. Überlackierbar: 12–48 Std. Begehrbar: 72 Std. Befahrbar: 72 Std.	6 - 8 m ² /L	16L 4L 1L	Halbglänzend	Sofortige Farbtönung: Weiß, Pastelltöne, mittlere und kräftige Farbtöne	 	5 g/L
 DURAPOX 200 Zweikomponenten-Epoxidfarbe, seidenmatt, für Innenböden. Schützt den Untergrund vor chemischen Einflüssen und verbessert die Abriebfestigkeit.	Innenbereich			Epoxid 	Berührungsfest: 6 Std. Überlackierbar: 24–72 Std. Begehrbar: 24 Std. Befahrbar: 48 Std.	10 - 11 m ² /L	20L 4L	Seidenmatt	RAL-Farbtöne innerhalb von 10 Tagen lieferbar		500 g/L
 DURAPOX 900 Selbstnivellierendes Zweikomponenten-Epoxidharz für stark frequentierte Böden.	Innenbereich			Epoxid 	Berührungsfest: 3 Std. Überlackierbar: 12–72 Std. Begehrbar: 24 Std. Befahrbar: 72 Std.	400 - 900 g/m ²	15,2Kg	Glänzend	RAL-Farbtöne innerhalb von 10 Tagen lieferbar (mind. 10 Sets)		79 g/L
 DX FLOOR AXESS Einkomponentige Acryl-Bodenfarbe mit seidenmattem Finish. Geruchsneutral. Schnell trocknend: überstreichbar nach 1 Stunde und befahrbar nach 3 Stunden.	Innenbereich Aussenbereich			Acryl 	Berührungsfest: 1 Std. Überlackierbar: 1 Std. Begehrbar: 3 Std.	6 - 8 m ² /L	15L 3L 1L	Seidenmatt	Sofortige Farbtönung: Weiß, Pastelltöne, mittlere und kräftige Farbtöne		71 g/L
 DX SOL Seidenglänzende, einkomponentige Polyurethanfarbe. Einfach zu verarbeiten. Für starken Verkehr. Hervorragende Härte.	Innenbereich Aussenbereich			Polyurethan 	Berührungsfest: 2 Std. Überlackierbar: 24–96 Std. Begehrbar: 72 Std.	9 - 10 m ² /L	15L 3L 1L	Seidenmatt	Sofortige Farbtönung: Weiß, Pastelltöne, mittlere und kräftige Farbtöne		380 g/L
 DX PU Zweikomponenten-Polyurethan-Lack seidenmatt für starken Verkehr.	Innenbereich Aussenbereich			Polyurethan 	Berührungsfest: 1 Stunde Überlackierbar: 24–72 Std. Begehrbar: 72 Std.	6 - 8 m ² /L	20L 5L 1L	Seidenmatt	Sofortfärbung: Weiß, Pastelltöne, mittlere und kräftige Farbtöne		473 g/L
 DX SOL FAST Glänzende, zweikomponentige Polyaspartat-Farbe. Für stark beanspruchte Innen- und Außenböden. Am nächsten Tag begehrbar. Mit dem Label Excell+.	Innenbereich Aussenbereich			Polyaspartic 	Berührungsfest: 35 Min. Überlackierbar: 1,5 – 6 Std. Begehrbar: 12 Std.	5 - 8 m ² /Kg 7 - 10 m ² /L	15Kg 4L 0,8L	Glänzend	RAL-Farbtöne innerhalb von 10 Tagen lieferbar	 	134 g/L
 DX ROUTE Straßenmarkierungsfarbe. Mattes Aussehen. Gute Verkehrssicherheit. Trocknet in 15 Min., befahrbar in 45 Min.	Innenbereich Aussenbereich				Berührungsfest: 15 Min. Begehrbar: 45 Min. Befahrbar: 1 Std.	9 - 10 m ² /L	15L 3L	Matt	Weiß, Schwarz, Gelb (1023), Blau (5012), Rot (3020) und Grün (6024)		500 g/L



Einkomponentenfarbe



Zweikomponentenfarbe



Lösungsmittelfarbe



Wässrige Phase



Anhaltend Verkehr



Intensiver Verkehr



Verkehr Motorisiert