

Fond d'accrochage structuré



Impression structurée, fixante et opacifiante, pour l'extérieur, à base de hauts polymères en solution, diluable au solvant

- Destination**
- Pour fonds cohérents poreux, hétérogènes, légèrement pulvérulents ou pouvant présenter un farinage résiduel en travaux de façades
- Propriétés**
- Son aspect structuré fin permet un recouvrement aisé par une finition lisse et facilite l'application de nos crépis
 - Bon pouvoir de fixation des fonds
 - Bon pouvoir isolant des anciens fonds de peinture farinante (chaux, silicate vinylique)
 - Insensibilité à l'alcalinité des fonds
 - Perméabilité à la vapeur d'eau
 - Bon pouvoir opacifiant
 - Séchage rapide
- Supports**
- Fonds minéraux du bâtiment
 - Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou bois polymère)
 - Briques de parement, pierres de taille, béton cellulaire
 - Anciennes peintures adhérentes en bon état (minérales ou organiques)

Caractéristiques

Présentation	Peinture fluide
Aspect sec	Finement structuré
Brillant spéculaire	Mat
Extrait sec	En poids : 67 ± 2 %
Densité	1,54 ± 0,05
Taux de COV	580 g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Sec au toucher: 2 heures Recouvrable après 12 heures Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	En moyenne 185 g/m ² par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir de la base blanche calibrée
Conditionnement	25kg
Conservation	24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé Conserver dans un endroit frais et aéré

Fond d'accrochage structuré

Mise en œuvre

Dilution Prêt à l'emploi
Jusqu'à 5 % de White-Spirit par temps froid

Outil Brosse carrée ou rouleau antigouttes
Il est important de bien brasser le bidon avant emploi

Nettoyage du matériel De suite après emploi avec du White-Spirit

Condition d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
- Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil
- Support sec et non condensant
- Humidité relative inférieure à 80%

Préparation des supports Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, et autres)

Système d'application • 1 couche croisée régulière pour l'obtention d'une opacité homogène

Travailler ton sur ton avec la finition notamment en cas de finition monocouche lisse ou structurée de type crépis pour éviter les éventuels dégarnis lors du frottement

Remarque Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717
Tel. +41 21 6371729
www.jallut.ch

