

## Jalcryl super 100%



### Peinture de ravalement 100% acrylique aqueux



**Destination** Revêtement de façades de haute qualité, applicable directement sur la plupart des matériaux du bâtiment, en travaux neufs et d'entretien  
Peut être utilisée comme sous-couche isolante sur fonds alcalins

**Propriétés**

- Facile d'application
- Très bon pouvoir garnissant et opacifiant
- Perméabilité élevée à la vapeur d'eau
- Résistance élevée aux intempéries, aux UV, à la carbonatation des bétons
- Souplesse permanente
- Application manuelle ou mécanisée
- Peu sensible à l'enrassement

**Supports**

- Fonds usuels du bâtiment à absorption convenable
- Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibrociment, composite bois-ciment, plâtre-cellulose armé, etc.)
- Bardages prélaqués (essais préalables d'adhérence)
- Anciennes peintures adhérentes en bon état
- Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades

### Caractéristiques

**Présentation** Peinture semi-épaisse

**Aspect sec** Velouté - pommelé fin

**Brillant spéculaire** BS 60°: 6 ± 1

**Extrait sec** En poids: 64 ± 2%

**Densité** 1,48 ± 0,05

**Taux de COV** 10g/l max.

**Séchage (20°C, 65%)** Sec au toucher: 30 min.  
Recouvrable après 2 heures  
Le séchage est retardé par temps froid et humide

**Rendement** En moyenne 180g/m<sup>2</sup> par couche, variable en fonction du support et du mode d'application

**Nuançage** Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir des bases blanches calibrées, moyennes et transparentes

**Conditionnement** 1kg - 5kg - 20kg

**Conservation** 24 mois en emballage d'origine non entamé  
Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

# Jalcryl super 100%

## Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi 5 à 10% d'eau en première couche sur fonds poreux ou en application mécanisée
<b>Outil</b>	Pinceau, rouleau, pistolet (airless)
<b>Nettoyage du matériel</b>	De suite après emploi avec de l'eau
<b>Condition d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T &gt; 35°C)</li><li>Humidité relative inférieure à 80%</li><li>Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil</li><li>Support sec et non condensant</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
<b>Système d'application</b>	<b>Sur supports à faible absorption</b> (béton, anciennes dispersion,etc.) <ul style="list-style-type: none"><li>1 couche de <b>Jalcryl super 100%</b> dilué entre 5 et 10% d'eau, fonction de la porosité</li><li>1 à 2 couches de <b>Jalcryl super 100%</b></li></ul> <b>Sur supports à forte absorption</b> (béton cellulaire, crépis de ciment, enduits à la chaux, peintures silicate, etc.) <ul style="list-style-type: none"><li>1 couche d'imprégnation ou impression adéquate</li><li>1 couche de <b>Jalcryl super 100%</b> dilué entre 5 et 10% d'eau, fonction de la porosité</li><li>1 à 2 couches de <b>Jalcryl super 100%</b></li></ul>
<b>Remarque</b>	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA  
Route de Crissier 4  
CH - 1030 BUSSIGNY

Tel. +41 21 702 07 02  
[www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)