

Jalsil ECO



Peinture siloxanée, mate, allégée pour murs et plafonds.

- Destination** Recommandé pour les pièces en intérieur sur murs et plafonds et pour des pièces sèches en travaux neufs ou rénovation sur supports tels que :
- Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté)
 - Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires
 - Anciennes peintures adhérentes
 - Menuiseries métalliques et boiseries sur primaire adapté
 - Autres supports : nous consulter
- Propriétés**
- Formule allégée : Moindre pénibilité à la manutention
 - Plus de m² à un prix imbattable
 - Mat profond grâce aux siloxanes
 - Blancheur et couvrant optimaux
 - Redoublable dans les 3 heures
 - Retouche et reprise discrètes
 - Séchage rapide
 - Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting

Caractéristiques

Présentation	Peinture onctueuse
Aspect sec	Mat - poché
Brillant spéculaire	BS 85° < 2
Extrait sec	En poids: 52±2% En volume: 40±2%
Densité	1.20±0.03
Taux de COV	< 1 g/L
Séchage (20°C, 65%)	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable: 3 heures <i>Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.</i>
Rendement	120 à 135 g/m ² ou 9 à 10 m ² /L, par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Résistance à l'abrasion humide (ISO 11998)	Classe 2 (selon norme NF EN 13300)
Nuançage	Blanc et teintes pastel réalisables à partir du blanc courant
Conditionnement	12,5L
Conservation	24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Mise en œuvre

Dilution	Pinceau, rouleau : Produit prêt à l'emploi Pistolet : Dilution de 5 à 10 % en volume d'eau
Outil	Pinceau, brosse, rouleau synthétique de toison 12 mm, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	Une fois les travaux terminés, avec de l'eau.
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)• Humidité relative inférieure à 80%
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	<p>Sur supports à faible absorption (anciennes dispersions, papier ingrain, support peints):</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 couche de Jalsil ECO dilué entre 5% et 10% d'eau• 1-2 couches de Jalsil ECO <p>Sur supports à forte absorption (support pulvérulents et fonds hétérogènes, type : crépis de ciment, supports bruts, etc.):</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 couche Fixafond SIL• 2 couches Jalsil ECO
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny

Tel. +41 21 702 07 02
www.jallut.ch