

FOND D'ACCROCHAGE CRÉPI



Couche de fond pigmentée blanche, à base de liant en dispersion, diluable à l'eau



Destination Application sur fonds sains, crépis, ciment traditionnel, support béton, ancien revêtements bien adhérents tels que crépis synthétiques et dispersions. Intérieur et extérieur



Propriétés

- Effet en profondeur apportant une bonne adhérence sur le support
- Bon pouvoir opacifiant
- Régulation des fonds
- Favorise l'application des différentes finitions



Supports

- Fonds minéraux usuels du bâtiment à absorption convenable
- Carreaux de plâtre, placoplâtre, non hydrofuge
- Anciens crépis



Caractéristiques

Présentation Peinture épaisse

Aspect sec Structuré

Brillant spéculaire Pas mesurable

Extrait sec 67%

Densité env. 1,55 kg/dm³

Taux de COV 0

Séchage (20°C, 65%) Sec au toucher: 30 minutes
Recouvrable après 12 heures
Le séchage est retardé par temps froid et humide

Rendement En moyenne 250g/m² par couche, variable en fonction du support et du mode d'application

Nuançage Blanc et teintes pastel

Conditionnement 5kg - 20kg

Conservation 12 mois en emballage d'origine non entamé
Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

Fond d'accrochage crépi

Mise en œuvre

Dilution	En moyenne 10 à 20%, avec de l'eau, selon l'absorption des fonds
Outil	Pinceau, brosse et rouleau
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec de l'eau
Condition d'application	• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C). • Humidité relative inférieure à 80%. • Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil. • Support sec et non condensant
Préparation des supports	Les fonds à traiter doivent être propres et solides. En présence de fonds douteux, et selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage haute pression, lessivage, pour éliminer toute trace de salissures, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes pouvant perturber l'adhérence.
Système d'application	Sur supports à faible absorption • Une couche de Fond d'accrochage crépi avec environ 10 à 20% d'eau, fonction de la porosité Sur supports à forte absorption • Une couche Fixafond SIL recouvrable après 8 heures • Une couche de Fond d'accrochage crépi avec environ 10 à 20% d'eau
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA
Route de Crissier 4
CH-1030 BUSSIGNY

Tel. +41 21 702 07 02
www.claessens.com


