

CRÉPI EXTÉRIEUR GRÉSÉ 2.0



Crépi synthétique mat de finition pour l'extérieur, prêt à l'emploi.

Destination Extérieur

Propriétés

- Facile d'application
- Blanc naturel
- Finition grésée
- Excellente tenue en extérieur

Supports Application sur fonds sains, crépis ciment traditionnel, support béton, anciennes dispersions solides et système d'isolation périphériques.

Caractéristiques

Présentation Revêtement épais

Aspect sec Granuleux - mat

Brillant spéculaire Mat

Extrait sec En poids: 80 ± 2%

Densité 1,80 kg/dm³ ± 0,10

Taux de COV 0%

Séchage (20°C, 65%)

- Au toucher : 6 heures
- Recouvrable : 48 heures suivant les conditions climatiques.
- Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement En moyenne 2.8 - 3.3 kg/m² variable en fonction du support

Nuançage Blanc

Conditionnement 25kg

Conservation 12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé
Conserver dans un endroit frais, sec et aéré - Craint le gel

Crépi extérieur grésé

Mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi pour être appliqué (brassage du produit avec un mélangeur électrique)
Outil	Lisseuse inox, platoir inox, taloche plastique
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec de l'eau
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C)• Humidité relative inférieure à 80%• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil• Support sec et non condensant
Préparation des supports	Les fonds à traiter doivent être propres et solides. En présence de fonds douteux, et selon les cas, il sera nécessaire d'effectuer soit un grattage, sablage, décapage, lavage haute pression, lessivage ou traitement anti-cryptogame pour éliminer toute trace de saleté pouvant perturber l'adhérence.
Système d'application	<p>Sur support à faible absorption</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 couche de Fond d'accrochage crépi• 1 couche de CREPI ARTIS EXTÉRIEUR GRÉSÉ <p>Sur supports à forte absorption</p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche de Fixafond Sil recouvrable après 8 h• Une couche de Fond d'accrochage crépi• 1 couche de CREPI ARTIS EXTÉRIEUR GRÉSÉ <p>Application du produit à l'aide d'une taloche en acier inoxydable, tirer le produit à l'épaisseur du grain sur le fond. La structure de finition sera réalisée en ribant avec un frottoir en plastique</p>
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA
Rte Sous-Riette 15
1023 Crissier

Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com
www.claessens.com