

SOLUTIONS SOLS - ADDITIFS

CORINDON - AD SOL

Additif antidérapant. Poudre minérale alumine anhydre. Calibre 0.17 – 0.25 mm



PROPRIÉTÉS : Se mélange directement dans la peinture. Dureté supérieure à la silice. Contribue à la résistance à l'abrasion des revêtements de sol.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Poudre
Densité :	3.96 +/- 0.05
Extrait sec Poids :	100%
Extrait sec Volume :	100%
Conditionnements :	25 Kg – 5 Kg – 1 Kg

MISE EN OEUVRE

- Incorporer à la peinture destinée à la dernière couche du revêtement. Agiter régulièrement le mélange pour obtenir une application homogène.
- En fonction de l'effet souhaité, ajouter entre 10% et 20% d'additif antidérapant à la quantité de peinture de la dernière couche.
- Compatible avec toute peinture de sol appliquée en film mince : phase aqueuse ou solvantée, monocomposant ou bi-composant.
- Ne convient pas aux résines épaisses

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Produit dangereux : respecter les précautions d'usage.



Cette fiche a été établie et corrigée le 25/05/2025. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.