

CRÉPI EXTÉRIEUR RIBÉ SYNTHÉTIQUE

Description du produit

Le crépi extérieur ribé synthétique est un crépi prêt à l'emploi destiné aux façades. Il présente une résistance élevée à la déformation et une grande élasticité, ainsi qu'une très bonne résistance aux chocs. De plus, l'enduit de finition synthétique est respirant et résiste aux chocs thermiques.

Caractéristiques

Les crépis extérieurs ribés synthétiques sont très respirants et perméables à la vapeur d'eau. Leur teinte est un blanc naturel et leur aspect est parfaitement mat; sur demande, il est possible d'obtenir pratiquement toutes les teintes. Il convient d'éviter les teintes très foncées dans le cas d'isolations thermiques extérieures en panneaux. PA, en enduit rainuré, et PAV, en enduit lisse, sont résistants à la lumière et aux intempéries. Pour les systèmes d'isolation thermique extérieure ou les façades exposées, une protection supplémentaire contre les algues et les champignons peut être prévue en option.

Support

Les supports adaptés comprennent les enduits de base les plus divers, les colles-enduits, les enduits d'armature, les panneaux de support d'enduit ainsi que les systèmes d'isolation thermique extérieure.

Textures

Type	Granulométrie	Structure	Rendement kg/m²
PA 10	1,0 mm	Kretzli	1,8 - 2,2
PA 15	1,5 mm	Kretzli	2,3 - 2,7
PA 20	2,0 mm	Kretzli	2,8 - 3,1
PA 30	3,0 mm	Kretzli	3,5 - 4,1
PA 50	5,0 mm	Kretzli	5,1 - 5,6
PAV 10	1,0 mm	Usure totale	1,9 - 2,3
PAV 15	1,5 mm	Usure totale	2,4 - 2,8
PAV 20	2,0 mm	Usure totale	2,9 - 3,2
PAV 30	3,0 mm	Usure totale	3,6 - 4,2
PAV 50	5,0 mm	Usure totale	5,2 - 5,7
PA 05	0,5 mm	Rustique	1,5 - 2,5

Fiche technique

Température d'application

Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, de vent fort, de risque de pluie ou de gel nocturne imminent. L'application ne doit pas être effectuée lorsque la température de l'air, du support ou de séchage est inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C, ni lorsque l'humidité de l'air est supérieure à 85 %.

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide et exempt de substances susceptibles de provoquer un décollement. Appliquer une couche d'apprêt TW. Les supports friables, sableux ou émiettés doivent être entièrement éliminés ou prétraités avec l'apprêt en profondeur TG. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Application

L'enduit structuré est prêt à l'emploi et doit être brièvement remué dans son récipient à l'aide d'un malaxeur avant application. Si nécessaire, une petite quantité d'eau peut être ajoutée. Appliquer ensuite l'enduit à l'aide d'une truelle en acier inoxydable en couche de la taille des grains sur le support préalablement traité avec l'apprêt ResomuR TW. En fonction de la texture souhaitée, la surface peut ensuite être poncée ou texturée à l'aide d'un disque en plastique.

Nettoyage

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau chaude.

Durée de conservation

Le produit se conserve au moins 12 mois dans un récipient hermétiquement fermé. Protéger du gel.

Conditionnement

Conditionnement de 25 kg.

Élimination

Le produit ne doit pas être déversé dans les cours d'eau ni être évacué non traité dans les égouts.

L'élimination doit se faire en accord avec l'usine d'incinération des déchets ou le service cantonal de protection de l'environnement. Une fois durci, le produit peut être éliminé dans une usine d'incinération appropriée ou mis en décharge dans une décharge agréée.

Consignes de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Remarque

Les informations contenues dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles sont fournies à titre indicatif et ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même l'adéquation des produits à l'usage prévu.

Pour les applications ou les supports spécifiques, nous recommandons de contacter notre service de conseil technique.

La fiche de données de sécurité en vigueur s'applique.



Vernis Claessens SA
CHE-105.982.168
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com
www.claessens.com