

CRÉPI INTÉRIEUR ANTIQUE 0.5

Description du produit

Le crépi intérieur antique est un crépi structuré prêt à l'emploi à base d'une dispersion liée par des résines synthétiques. La combinaison équilibrée de charges minérales et d'adjuvants lui confère une grande résistance mécanique, une bonne élasticité et une bonne résistance aux chocs. Cet enduit convient comme enduit de finition décoratif et résistant pour les surfaces intérieures.

Le crépi intérieur antique est lavable et convient à de nombreuses applications dans l'aménagement intérieur.

Caractéristiques

Grâce à sa forte teneur en composants minéraux (environ 97 %), le crépi intérieur antique est respirant et perméable à la vapeur d'eau.

La couleur standard est le blanc naturel avec une finition mate. Une mise en teinte dans de nombreuses nuances est possible sur demande (échantillonnage recommandé).

Support

Les supports adaptés sont les enduits de base les plus divers, le plâtre, les plaques de plâtre, les plaques de plâtre massif, les plaques de plâtre fibrées ou les plaques de fibrociment.

Textures

Type	Granulométrie	Structure	Rendement en kg/m ²
PI 05	0,5 mm	Rustique, enduit à appliquer	1,5 - 2,5

Température d'application

Pendant de la application ou la phase de séchage, il faut la température ambiante ou du support doit être d'au moins +5 °C.

Prétraitement

Le support doit être propre, sec, solide et exempt de substances séparatrices. Les résidus de colle, les taches de nicotine, d'huile ou d'eau doivent être prétraités avec un apprêt isolant IG. Les supports friables, sableux ou émiettés doivent être entièrement éliminés ou prétraités avec l'apprêt pénétrant TG. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

Fiche technique

Application

Le crépi intérieur antique est prêt à l'emploi et doit être brièvement remué dans son récipient à l'aide d'un malaxeur avant application. Si nécessaire, une petite quantité d'eau peut être ajoutée.

Appliquer le crépi à l'épaisseur souhaitée à l'aide d'une truelle en acier inoxydable sur le support préalablement traité avec l'apprêt TW. L'enduit rustique peut ensuite être texturé à l'aide d'une truelle de plâtrier, d'une spatule de plâtrier ou d'une brosse, selon le résultat souhaité.

Nettoyage

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau chaude.

Durée de conservation

Le produit se conserve au moins 12 mois dans un récipient hermétiquement fermé. Protéger du gel.

Conditionnement

Conditionnement de 25 kg.

Élimination

Le produit ne doit pas être déversé dans les cours d'eau ni être évacué non traité dans les égouts.

L'élimination doit se faire en accord avec l'usine d'incinération des déchets ou le service cantonal de protection de l'environnement. Une fois durci, le produit peut être éliminé dans une usine d'incinération appropriée ou mis en décharge dans une décharge agréée.

Consignes de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité correspondante.

Remarque

Les informations contenues dans cette fiche technique correspondent à l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles sont fournies à titre indicatif et ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même l'adéquation des produits à l'usage prévu.

Pour les applications ou les supports spécifiques, nous recommandons de contacter notre service de conseil technique.

La fiche de données de sécurité en vigueur s'applique.



Vernis Claessens SA
CHE-105.982.168
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com
www.claessens.com