

TOP *isol rapid spray*

MONTANA®

Fond de barrage et d'isolation pigmenté pour intérieur et extérieur. Pour l'isolation des supports souillés.

DESTINATION

Pour le neuf et la rénovation, directement sur des supports tels que:

- Plâtre et ses dérivés
- Bois et dérivés
- Toute ancienne couche de peinture cohérente avant l'application de systèmes de peintures monocomposantes en phase aqueuse.

PROPRIÉTÉS

- Excellent fond d'isolation :
 - de la nicotine
 - des tanins de bois
 - de la suie
 - des traces de rouille (têtes de clous)
 - ainsi que de toutes les souillures usuelles rencontrées dans le bâtiment
- Peut être recouvert avec les systèmes monocomposants à l'eau (dispersions, émaux à l'eau,...) à l'exception des systèmes à 2 composants.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect Mat

Teinte Blanc

Densité 0,8 ± 0,03

Viscosité Spray

Extrait sec En poids: 24% ± 2%

COV 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max.
350 g/l

Péremption et Stockage:

24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Conditionnement Spray 400 ml.

APPLICATION

Etat du support

Les supports doivent être sains, secs, cohérents et préparés conformément aux règles de l'art.

Mode d'application

- Agiter assez longtemps la bombe, au minimum pendant 20 secondes.
- Appliquer à une distance d'environ 20-30 cm.
- Agiter aussi de temps en temps pendant le travail.
- Vaporiser alternativement dans le sens de la hauteur et de la largeur en minces couches.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Condition d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 70%.

Séchage (20°C, 65% HR)

- Sec au toucher après 20 min.
- Recouvrable après 45 min.

Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

Système d'application

1-2 x *Classidur P-Rapid Spray*

1-2 x Finition au choix (monocomposante).

Le *Classidur P-Rapid Spray* doit être recouvert. En cas de taches très prononcées, une application de *Classidur P-Rapid Spray* en deux couches peut s'avérer nécessaire.

Remarques

La pose de revêtements lourds et les colles vinyliques sont déconseillées.

Consulter la fiche de sécurité sur www.montanacoatings.com

* La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

