

Apprêt synthétique



Sous-couche mat-soyeux, à base de résine alkyde modifiée, diluable au solvant

- Destination**
- Utilisable dans tous les domaines de décoration du bâtiment, cuisines, salles de bains, WC, fenêtres, portes, murs, etc.
 - Travaux neufs ou rénovation
- Propriétés**
- S'utilise aussi bien en couche d'impression que sous-couche (vorlack) avant recouvrement par des peintures de finition tant aqueuses qu'à base de solvant
 - Bonne opacité et excellent arrondi
 - Séchage rapide facilitant le ponçage
- Supports**
- Plâtre, placoplâtre, enduits
 - Bois brut ou aggloméré
 - Métaux ferreux après traitement antirouille approprié
 - Anciennes peintures après lessivage et ponçage

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|--|
| Présentation | Peinture onctueuse |
| Aspect sec | Mat - soyeux - léger pommelé |
| Brillant spéculaire | BS 60°: 5±2 |
| Extrait sec | En poids: 81±2% |
| Densité | 1,590 ± 0,05 |
| Taux de COV | 325g/l max. |
| Séchage (20°C, 65%) | Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable après 12 heures Le séchage est retardé par temps froid et humide |
| Rendement | En moyenne 160 g/m ² ou 10 m ² /l par couche, variable en fonction du support et du mode d'application |
| Nuançage | Blanc |
| Conditionnement | 1l - 5l |
| Conservation | 24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé Conserver dans un endroit frais et aéré |

Mise en œuvre

| | |
|---------------------------------|---|
| Dilution | <ul style="list-style-type: none">• Pinceau, rouleau: de 5 à 15% avec du White-Spirit, selon l'absorption du support• Pistolet: en fonction du système employé |
| Outil | Pinceau, rouleau, pistolet (airless) |
| Nettoyage du matériel | De suite après emploi avec du White-Spirit |
| Condition d'application | <ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 7°C (précautions si T > 35°C)• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil• Support sec et non condensant• Humidité relative inférieure à 80% |
| Préparation des supports | Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, et autres) |
| Système d'application | <p>Sur supports à faible absorption:</p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche d'Apprêt synthétique diluée en moyenne avec 5% de White-Spirit, en fonction de la porosité <p>Sur supports à forte absorption:</p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche d'Apprêt synthétique diluée en moyenne avec 15% de White-Spirit, en fonction de la porosité, recouvrable après 12 heures• Une couche d'Apprêt synthétique diluée en moyenne avec 5% de White-Spirit |
| Remarque | Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité |

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

