


## Jalfix Lugano



### Peinture de finition mate garnissante aux résines copolymères acryliques en phase aqueuse

- Destination**
- Pour tous travaux intérieurs sur murs et plafonds
  - Locaux industriels, de travail, d'habitation
  - Travaux neufs et rénovation
- Propriétés**
- Haut pouvoir couvrant et excellent rendu
  - Facile d'application
  - Application manuelle ou mécanisée
  - Limite largement le phénomène de reprise
  - Bon rendement
  - Faible odeur, faible teneur en COV
- Supports**
- Pour tous travaux intérieurs, sur béton, enduit de chaux, de ciment, plâtre (sec), papier ingrain, ainsi que sur anciennes dispersions mates et crépis synthétiques

### Caractéristiques

<b>Présentation</b>	Peinture onctueuse
<b>Aspect sec</b>	Mat profond
<b>Brillant spéculaire</b>	BS 85° < 1.5
<b>Extrait sec</b>	En poids: 55±2% En volume: 35±2%
<b>Densité</b>	1.45±0.005
<b>Taux de COV</b>	1g/l max.
<b>Séchage (20°C, 65%)</b>	Sec: 1h. Recouvrable: 4h. Le séchage est retardé par temps froid et humide
<b>Rendement</b>	125 à 165 g/m <sup>2</sup> ou 9 à 11 m <sup>2</sup> /l, par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
<b>Résistance à l'abrasion humide (ISO 11998)</b>	Classe 2 (selon norme NF EN 13300)
<b>Nuançage</b>	Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir des bases blanches calibrées, moyennes et transparentes
<b>Conditionnement</b>	5kg - 20kg
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

## Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pinceau, brosse, rouleau: prêt à l'emploi</li><li>• Pistolet: diluer avec 5 à 10% d'eau, selon l'absorption des fonds et du matériel utilisé</li></ul>
<b>Outil</b>	Pinceau, brosse, rouleau synthétique de toison 12mm ou spécial acrylique 13, pistolet (airless)
<b>Nettoyage du matériel</b>	De suite après emploi avec de l' <b>EAU</b>
<b>Condition d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T &gt; 35°C)</li><li>• Humidité relative inférieure à 80%</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
<b>Système d'application</b>	<p><b>Sur supports à faible absorption</b> (béton, anciennes dispersion, papier ingrain, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 couche de <b>Jalfix Lugano</b> dilué entre 5 et 10% d'eau, en fonction de la porosité</li><li>• 2 couches de <b>Jalfix Lugano</b></li></ul> <p><b>Sur supports à forte absorption</b> (béton cellulaire, crépis de ciment, plâtre, enduits à la chaux, peintures silicate, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 couche d'imprégnation ou impression adéquate</li><li>• 1 couche de <b>Jalfix Lugano</b> dilué entre 5 et 10% d'eau, en fonction de la porosité</li><li>• 1 couche de <b>Jalfix Lugano</b></li></ul>
<b>Remarque</b>	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu'il s'agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.