

DESCRIZIONE GENERALE

Definizione

3 in 1: isolante – interni/esterni – mano di fondo/finitura

Imprimitura e smalto (laccatura) di finizione satinata in fase acquosa, isolante per interni ed esterni.

Legante

Legante cationico in fase acquosa.



Proprietà

● Novità! Antibloccante

- eccellente capacità isolante alle macchie (tannino del legno, nicotina, fuliggine, macchie d'acqua perfettamente asciutte*, ecc.),
- ottima fluidità,
- eccellente resistenza alle intemperie
- non ingiallente,
- asciugatura rapida,
- facile applicazione,
- scarssissimo odore (utilizzo in interni!).

Campo di applicazione

- Come tinteggiatura di fondo e/o smalto (laccatura) di finizione di tutti i supporti uniforme in interni ed esterni (vecchie tinteggiature, metalli non ferrosi, muratura, materie plastiche rigide mediante prova preliminare).
- Come tinteggiatura di fondo e/o smalto (laccatura) di finizione di rivestimenti in legno, lamelle nei muri e soffitti in interni come in esterni.

CARATTERISTICHE ALLA CONSEGNA

Viscosità: pronto all'uso

Tinta: bianco

Odore: scarssissimo

Conservazione (20°C): 12 mesi in fusti ben chiusi al riparo dal gelo e dal calore

Confezioni: 1l - 2,5l - 5l - 10l

COV: 2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 30 g/l

Class. AFNOR: famiglia I, cl. 7b 2

RESULTS OF MEASUREMENTS

Densità: 1,26 (valore medio)

Estratto secco: 50% di peso (valore medio)

Asciugatura a 20°C e 65% di umidità relativa

- Asciutto al tatto dopo circa 1 ora
- Rispettare il tempo di asciugatura di 4-6 ore prima di applicare la finitura.
- La durata aumenta progressivamente con il tempo e raggiunge il massimo dopo circa 28 giorni!
- Rispettare il tasso di umidità del legno del 15% max. – Max. 12% per elementi in legno stabili nella forma e nelle dimensioni.

Una bassa temperatura e un tasso di umidità elevato rallentano l'asciugatura.

Permeabilità al vapore acqueo: Classe 2 secondo NF EN ISO 7783 (2018)

Resistenza all'abrasione umida: Classe 1 secondo EN 13.300

Capacità mascherante effettiva: > 97% su 2 strati per 10m²/L (Classe 3)

* Per la loro natura, le macchie d'acqua richiedono un'attenzione particolare: prevedere una prova preliminare o isolare con il Classidur P-Rapid.

APPLICAZIONE

Condizioni del supporto

Il supporto deve essere asciutto, uniforme e preparato a regola d'arte.

Preparazione del supporto

Lamiere zincate: lavare con detergente e risciacquare

Alluminio: sgrassare, carteggiare e risciacquare

Materie plastiche rigide: prevedere una prova preliminare – carteggiare

Vecchie tinteggiature satinata o brillanti: verificare l'aderenza (test della griglia) – carteggiare

Legno/pannelli a base di legno: carteggiare

Pittura termolaccata: prevedere una prova preliminare – carteggiare

Modalità di applicazione:

Pennello, rullo, pistola a spruzzo (senza aria).

Diluizione: pennello, rullo: pronta all'uso.

Ugello: 0,015 - 0,019 pollici

Pressione: 180-200 bar

Filtro: 60 mesh

Pulizia degli utensili

Senza aria
Applicabile senza diluizione con dispositivi senza aria la cui erogazione nominale sia pari o superiore a 3 l/min.

Con acqua subito dopo l'utilizzo. Pulire molto accuratamente gli utensili per applicare la tinta, prima e dopo l'utilizzo; il Classidur 3 in 1 Satin non è compatibile con altri prodotti.

Colorazione

Con ClassiMix fino al 3%. Poiché i leganti sono stati appositamente selezionati per le loro ottime proprietà di isolamento, la colorazione del Classidur 3 in 1 Satin con altri coloranti universali potrebbe comportare il rischio di incompatibilità. È sempre raccomandata una prova preliminare.

Temperatura minima di applicazione: +8°C (temperatura del supporto)

Resa

Per isolare in modo ottimale le macchie, prevedere un consumo minimo su superficie liscia di 7-9 m² / kg (9-11m²/l).

Metodo di applicazione :

- In interni: 2 x Classidur 3 in 1 Satin
- In esterni: 2-3 x Classidur 3 in 1 Satin

Note:

- non applicare direttamente su ferro o acciaio,
- non applicare su legno non trattati contro xilofagi e funghi. Prevedere una mano preliminare di impregnante e un trattamento preventivo contro gli agenti nocivi (funghi, insetti, ecc.)
- non applicare il Classidur 3 in 1 Satin su legno fissurato, screpolato e deteriorato
- alla consegna, il Classidur 3 in 1 Satin non è compatibile con altri prodotti. Non miscelare con pitture in dispersione,
- utilizzare sempre un utensile pulito,
- la diluizione con acqua comporta effetti negativi sulla capacità di isolamento,
- su supporti lisci e considerati difficili, prevedere una mano preliminare di Classidur Universal Primer Xtrem

La scheda di sicurezza è consultabile alla pagina www.claessens.com

La presente scheda tecnica offre informazioni sui nostri prodotti ed è redatta secondo quanto a nostra conoscenza. Corrisponde alle conoscenze più recenti in materia di tecnica e di esperienze del produttore. Tenuto però conto della molteplicità dei supporti e delle condizioni legate ai prodotti, l'acquirente/l'utilizzatore è tenuto comunque a verificare, sotto la propria responsabilità e in base alle regole dell'arte e del buon mestiere, che i materiali presentati siano adatti all'utilizzo cui vengono destinati. Pertanto, non viene fornita alcuna garanzia riguardo ai risultati e alle proprietà citate nella presente comunicazione. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e non generano diritti particolari, né obblighi principali o accessori, in particolare nel contesto del contratto di vendita. Le eventuali nuove comunicazioni annullano e sostituiscono il presente documento. La versione aggiornata del presente documento è reperibile alla pagina www.claessens.com

