Classidur®

F-Therm

MAT

SCHEDA TECNICA
03/2024

PITTURA OPACA PER INTERNI, ANTICONDENSA, CON EFFETTO DI COMFORT TERMICO, IL CUI FILM È PROTETTO DALLA MUFFA, A BASE DI RESINA ACRILICA IN EMULSIONE.

DESTINAZIONE

Consigliato per tutti i lavori d'interni riguardanti soffitti e muri su tutti i supporti asciutti e coerenti quali:
- Gesso e derivati stampati
- Supporti a base di leganti idraulici (cemento, calcestruzzo, malta) stampati
- Vecchie pitture aderenti
- Specialmente indicato per i locali con una presenza elevata di vapore, come i bagni, le cucine e le lavanderie.

PROPRIETÀ

- Ritarda il fenomeno di condensa
- Aumenta il comfort termico delle stanze
- Proprietà antimuffa secondo la norma UNI EN 15457
- Elevato potere riempitivo e opacizzante

CARATTERISTICHE

Aspetto	Opaco assoluto, Brillantezza speculare 85°< 2%
Colore	Bianco e colori pastello aggiungendo massimo il 3% di coloranti. L'esattezza del colore sarà controllata dall'operatore.
Densità	0.85 ± 0,03
Viscosità	Spessa
Residuo secco	In peso: 54% ± 2%
COV	2004/42/CE A/a 30 g/l (2010) max. 30 g/l. F-therm contiene 8 g/l.
Scadenza e stoccaggio	18 mesi nella confezione originale non iniziata. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Chiudere ermeticamente la confezione dopo l'uso.
Confezioni	5L - 10L

CLASSIFICAZIONE

- **Certificato antimuffa:** secondo la norma UNI EN 15457
- **Trasmissione del vapore acqueo:** classe 1 secondo EN ISO 7783-2
- **Resistenza all'abrasione umida:** classe 3 secondo UNI 9396
- **Permeabilità al vapore acqueo:** classe 1 secondo ISO 1062 -1 (valore Sd < 0,1 m)

APPLICAZIONE

Stato del supporto:
I fondi devono essere sani, asciutti e coerenti.

Metodi di applicazione:
Rullo 12 mm (tipo Microtex), pennello. Mescolare con cura prima dell'uso.

Diluizione:
Diluizione possibile fino al 3% con acqua nel primo strato.

Condizioni di applicazione:
- Temperatura ambiente e del supporto superiore a 8°C (attenzione se T > 35°C).
- Umidità relativa ambiente inferiore al 70%.
- Umidità del supporto < 10% U.R.

Essiccazione (20°C, 65% UR):
- Fuori polvere: circa 30 min.
- Sovraverniciabilità: circa 4-6 ore

La bassa temperatura e l'alto tasso di umidità rallentano l'essiccazione.

Pulizia degli attrezzi:
Al termine dei lavori, con acqua.

Ciclo di applicazione:
- Trattare con F-Kill se il supporto presenta muffe
- Prevedere un'applicazione di minimo 2 strati
- Applicare un fondo di impregnante su supporti molto assorbenti
- Applicare *Classidur Universal Primer Xtrem Epoxy* in caso di rischio di ricomparsa di macchie (nicotina, acqua secca...).

Resa:
Da 5 a 7 m^2/L per mano, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione.

Osservazioni:
Prima dell'applicazione e durante l'essiccazione, spostare gli alimenti.

Consultare la scheda di sicurezza su **www.claessens.com**

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Il valore di COV indicato rappresenta il valore del prodotto pronto all'uso, dopo tinteggiatura, diluizione... con i prodotti della nostra gamma. La presente pubblicazione non può in nessun caso impegnare la nostra responsabilità in merito a eventuali miscele effettuate con altri prodotti commerciali, di cui non conosciamo l'effettivo contenuto di COV.

VERNIS CLAESSENS SA
Route de Crissier 4 - CH - 1030 Bussigny - Tel. +41 21 702 07 02