

## FONDO DI SBARRAMENTO E ISOLAMENTO PIGMENTATO PER INTERNI ED ESTERNI. PER L'ISOLAMENTO DEI SUPPORTI MACCHIATI.

### DESTINAZIONE

Per lavori nuovi e di ristrutturazione, direttamente su supporti come:

- > Gesso e derivati
- > Legno e derivati
- > Vecchi strati di pittura coerente prima dell'applicazione di sistemi di pitture monocomponenti in fase acquosa.

### PROPRIETÀ

- > Eccellente fondo di isolamento:
  - > della nicotina
  - > dei tannini di legno
  - > della fuliggine
  - > delle tracce di ruggine (teste di chiodo)
  - > nonché di tutte le impurità tipiche dell'edilizia
- > Può essere ricoperto con i sistemi monocomponenti ad acqua (dispersioni, smalti ad acqua...) eccetto i sistemi a 2 componenti.

### CARATTERISTICHE

Aspetto	Opaco
Colore	Bianco
Densità	0.8 ± 0,03
Viscosità	Spray
Residuo secco	In peso: 24% ± 2%
COV	2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max. 350 g/l
Scadenz e stoccaggio	24 mesi nella confezione originale non iniziata. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Chiudere ermeticamente la confezione dopo l'uso.
Confezioni	Spray 400ml.

### APPLICAZIONE

#### Stato del supporto:

I fondi devono essere sani, asciutti e coerenti.

#### Metodi di applicazione:

Agitare a lungo la bomboletta per almeno 20 secondi.  
Applicare a una distanza di circa 20-30 cm.  
Agitare di tanto in tanto durante il lavoro. Spruzzare in modo alternato nel senso dell'altezza e della larghezza in strati sottili.

#### Diluizione:

Pronto all'uso.

#### Condizioni di applicazione:

- > Temperatura ambiente e del supporto superiore a 8°C (attenzione se T > 35°C).
- > Umidità relativa ambiente inferiore al 70%.

#### Essiccazione (20°C, 65% UR):

- > Fuori polvere: circa 20 min.
- > Sovraverniciabilità: circa 45 min.

*La bassa temperatura e l'alto tasso di umidità rallentano l'essiccazione.»*

#### Ciclo di applicazione:

- > 1-2 x Classidur P-Rapid Spray
- > 1-2 x Finitura a scelta (monocomponente).
- > Classidur P-Rapid Spray deve essere ricoperto. In caso di macchie molto accentuate, può essere necessario applicare Classidur P-Rapid Spray in due strati.

#### Osservazioni:

- > Si sconsigliano la posa di rivestimenti pesanti e le colle viniliche.

Consultare la scheda di sicurezza su [www.claessens.com](http://www.claessens.com)

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Il valore di COV indicato rappresenta il valore del prodotto pronto all'uso, dopo tinteggiatura, diluizione... con i prodotti della nostra gamma. La presente pubblicazione non può in nessun caso impegnare la nostra responsabilità in merito a eventuali miscele effettuate con altri prodotti commerciali, di cui non conosciamo l'effettivo contenuto di COV.