

Fond d'accrochage universel



Fondo opacizzante opaco, 2 in 1, (fondo/finitura), diluibile con acqua

- Destinazione**
- Alternativa ai prodotti con solvente, in particolare per i lavori d'interni nelle strutture che ricevono pubblico, nelle abitazioni private e in genere in tutti gli ambiti di attività sensibili ai prodotti con solvente e/o con requisiti igienici elevati, come quelli della salute e dell'istruzione
- Proprietà**
- Prodotto 2 in 1 (fondo/finitura)
 - Buona opacità, bianchezza
 - Regola al meglio le differenze di assorbimento del supporto
 - Aumenta la resa delle pitture di finitura ed evita il fenomeno di stonalizzazione
 - Insaponificabile e microporosa
 - Con antiruggine (teste di chiodi, punti metallici)
 - Facile d'uso (scorrevolezza, buona ripartizione del prodotto, senza sbavature)
 - Rapidità di essiccazione, ricopribile in giornata
 - Prodotto senza odore di solvente, ideale per tutti i lavori in locali occupati
 - Ricopribile con qualsiasi pittura di finitura o rivestimento decorativo in fase acquosa o solvente, carta da parati e rivestimento murale
- Supporti**
- Gesso e derivati, cartongesso
 - Calcestruzzo e derivati
 - Intonaco pellicolare
 - Materie plastiche rigide (prova preliminare)
 - Legno e derivati, metalli (interni)
 - Vecchie pitture aderenti in buono stato

Caratteristiche

Presentazione	Pittura untuosa
Aspetto secco	Opaco - teso - pomellato fine
Brillantezza speculare	BS 60°: 2 ± 1
Residuo secco	In peso: 65 ± 2%
Densità	1,550 ± 0,05
Tasso di COV	30 g/L max
Essiccazione (20°C, 65%)	Asciutto al tatto: 30 minuti Ricopribile dopo 2 ore par finition aqueuse et 4 heures en base solvant <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
Resa	In media 140 g/m ² , per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Colore	Bianco. Può essere tinteggiato aggiungendo coloranti universali senza superare il 3%
Formato confezioni	5kg - 20kg
Conservazione	24 mesi nella confezione originale ancora chiusa Conservare in un ambiente fresco e ventilato - Teme il gelo

Fond d'accrochage universel

Applicazione

Diluizione	<ul style="list-style-type: none">• Pronto all'uso• Fino al 5% di acqua su fondi assorbenti o in applicazione meccanica.
Attrezzi	Pennello, rullo antigoccia in microfibra da 10 mm, pistola (airless)
Pulizia del materiale	Subito dopo l'uso con acqua
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se T > 35°C)• Umidità relativa inferiore all'80%• Supporto asciutto e non condensante• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
Sistema di applicazione	1 o 2 strati regolari in base all'uso (fondo o multistrato)
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.



VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717
Tel. +41 21 6371729
www.jallut.ch