

## Mat-O-Jal



**Pittura cationica isolante opaca di finitura, a base di resina vinilica, diluibile con acqua**

- Destinazione**
- Per tutti i lavori d'interni su soffitti e muri
  - Locali industriali, di lavoro, di abitazione
  - Lavori nuovi e di ristrutturazione
- Proprietà**
- Buon isolamento delle macchie (nicotina, tannini, macchie d'acqua secche)
  - Bassa tensione, eccellente arrotondamento, senza riprese
  - Permeabile al vapore acqueo
  - Inodore e senza ingiallimento
  - Basso contenuto di COV
- Supporti** Calcestruzzo, intonaco a calce, a cemento, gesso, carta ingrain, nonché vecchie dispersioni opache e intonaco sintetico

### Caratteristiche

- Presentazione** Pittura untuosa
- Aspetto secco** Opaco - leggermente pommelé
- Brillantezza speculare** BS 85° ±0,5
- Residuo secco** In peso: 55 ±2%
- Densità** 1,34 ±0,03
- Tasso di COV** 6g/l max.
- Essiccazione (20°C, 65%)** Fuori polvere: 30 minuti  
Ricopribile dopo 8-12 ore  
L'essiccazione è determinata dall'umidità dell'aria, dalla temperatura dell'oggetto, dallo spessore dello strato e dalla capacità di assorbimento del supporto.
- Resa** In media 120 g/m<sup>2</sup> per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
- Colore** Bianco e colori pastello del campionario Chroma realizzabili a partire dalla base bianca calibrata
- Formato confezioni** 12,5 L
- Conservazione** 24 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente  
Conservare in un ambiente fresco e ventilato - Teme il gelo

## Applicazione

<b>Diluizione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pennello e rullo: pronto all'uso</li><li>• Pistola: in base al sistema impiegato, consultare il nostro servizio tecnico</li></ul>
<b>Attrezzi</b>	Pennello, rullo, pistola (in base alle istruzioni per l'uso)
<b>Pulizia del materiale</b>	Subito dopo l'uso con acqua
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se T &gt; 35°C)</li><li>• Supporto asciutto e non condensante</li><li>• Umidità relativa inferiore all'80%</li></ul>
<b>Preparazione dei supporti</b>	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco, di parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi e altro)
<b>Sistema di applicazione</b>	<p><b>Su supporti a basso assorbimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Due strati di <b>Mat-O-Jal</b> non diluiti</li></ul> <p><b>Su supporti a elevato assorbimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uno strato di <b>Fixafond</b>, ricopribile dopo 8 ore</li><li>• Due strati di <b>Mat-O-Jal</b> non diluiti</li></ul> <p><b>Isolamento di vecchie macchie</b> (nicotina, fumo, macchie d'acqua secche)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Due strati di <b>Mat-O-Jal</b> non diluiti</li></ul> <p>È molto importante rispettare un tempo di copertura di 8-12 ore tra gli strati di <b>Mat-O-Jal</b></p>
<b>Osservazioni</b>	Rispettare le disposizioni di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza.

---

La presente scheda tecnica contiene direttive basate sulle conoscenze più recenti in materia di scienza e tecnica. Pertanto, occorre verificare la data di pubblicazione e, all'occorrenza, chiedere se sono stati pubblicati nuovi dati tecnici. I dati e le direttive si riferiscono a condizioni normali abituali; soltanto le prove personali consentono di determinare se si applicano a un caso particolare. Garantiamo altresì la qualità della merce consegnata, secondo le norme dell'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

---

