

Grésijal



Intonaci sintetici opachi di finitura per interni, di varie granulometrie, diluibili con acqua

Destinazione Destinato per pareti e muri interni, si applica su:

- Fondi minerali tipici dell'edilizia con strati di fondo specifici
- Blocchi di gesso, con strati di fondo specifici
- Pannelli agglomerati, fibra di legno e cartongesso non idrorepellente, con strati di fondo specifici

Proprietà

- Facile da applicare
- Elevato grado di bianco
- Conferisce un aspetto rustico taloché

Caratteristiche

Presentazione	Rivestimento spesso
Aspetto secco	Granuloso - opaco
Brillantezza speculare	Opaco
Residuo secco	In peso: 81±2% in base alla granulometria
Densità	1,85±0,1 in base alla granulometria
Tasso di COV	38 g/L max
Essiccazione (20°C, 65%)	Asciutto al tatto: 8 ore Completa: 2 giorni <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
Resa	Granulometria 1,5: in media 2,2 kg/m ² , variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Colore	Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi bianche calibrate
Formato confezioni	25 kg
Conservazione	24 mesi nella confezione originale non iniziata. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C. Chiudere ermeticamente la confezione dopo l'uso.

Applicazione

Diluizione	Pronto all'uso
Attrezzi	Cazzuola, frattone, frattazzo con lama in PVC o inox
Pulizia del materiale	Subito dopo l'uso con acqua
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se T > 35°C)• Umidità relativa inferiore all'70%• Supporto asciutto e non condensante• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
Sistema di applicazione	<p>Su supporti a basso assorbimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 strato di Fond d'accrochage crépi diluito con il 20% circa• 1 strato di Grésijal <p>Su supporti a elevato assorbimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 strato di Fixafond SIL• 1 strato di Fond d'accrochage crépi diluito con il 20% circa di acqua• 1 strato di Grésijal <p>Tirare al massimo nello spessore della granulometria Attendere che l'intonaco abbia perso l'acqua in modo uniforme prima di passare al frattazzo</p>
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

