

## Jalemail radiateur hydro



Smalto di finitura satinato resistente alle sollecitazioni termiche, per interni, a base di legante acrilico-poliuretano, diluibile con acqua

- Destinazione**
- Particolarmente adatto alla tinteggiatura di radiatori ad acqua e tubi dell'acqua calda
- Proprietà**
- Resiste a temperature fino a 90°C al massimo
  - Grande resistenza a impurità e graffi
  - Resistente alle pulizie frequenti, ai prodotti di pulizia domestica
  - Flessibile, non si sgretola
  - Molto spazzolabile, eccellente distribuzione, senza sbavature
  - Grande opacità
  - Inodore
- Supporti**
- Particolarmente adatto a radiatori e tubi dell'acqua calda

### Caratteristiche

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Presentazione</b>            | Pittura leggermente tixotropica  |
| <b>Aspetto secco</b>            | Satinato   |
| <b>Brillantezza speculare</b>   | BS 60°: 23±2   |
| <b>Residuo secco</b>            | In peso: 50±2 %  |
| <b>Densità</b>                  | 1,34±0,10  |
| <b>Tasso di COV</b>             | 130 g/L  |
| <b>Essiccazione (20°C, 65%)</b> | Fuori polvere: 1 ora<br>Ricopribile: 8 ore<br><i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i><br><b>Attivazione:</b> Attendere 48 ore prima di accendere il radiatore. Fare un uso moderato per i primi 20 giorni. |
| <b>Resa</b>                     | In media 150 g/m <sup>2</sup> o 9 m <sup>2</sup> /l, per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione   |
| <b>Colore</b>                   | Bianco   |
| <b>Formato confezioni</b>       | 750ml  |
| <b>Conservazione</b>            | 24 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente<br>Conservare in un ambiente fresco e ventilato - Teme il gelo   |

### Applicazione

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Diluizione</b>                 | Pronto all'uso<br>Per l'applicazione con la pistola, diluire al massimo con il 15% di acqua   |
| <b>Attrezzi</b>                   | Pennello, rullo laccatore, pistola (airless)  |
| <b>Pulizia del materiale</b>      | Subito dopo l'uso con acqua   |
| <b>Condizioni di applicazione</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 7°C (attenzione se T&gt;35°C)</li><li>• Supporto asciutto e non condensante</li></ul>   |
| <b>Preparazione dei supporti</b>  | I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco, di parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi e altro)  |
| <b>Sistema di applicazione</b>    | <b>Fondi metallici grezzi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sgrassare - rimuovere la ruggine - carteggiare</li><li>• Uno strato di <b>Primaire antirouille</b> su fondi ferrosi</li><li>• Due strati di <b>Jalemail radiateur hydro</b></li></ul> <b>Fondi metallici con vecchie pitture aderenti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Carteggiatura, opacizzazione delle superfici</li><li>• Due strati di <b>Jalemail radiateur hydro</b></li></ul> |
| <b>Osservazioni</b>               | Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza  |

---

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

---