

## Jalemail mat-satiné



Smalto opaco-satinato tixotropico per interni ed esterni, a base di leganti alchidici, diluibile con solvente

**Destinazione** Protezione e decorazione accurata di serramenti in legno e metallo; si applica su:

- Legno e derivati del legno in buone condizioni
- Accessori metallici
- Vecchie pitture aderenti in buon stato

**Proprietà**

- Ottima tensione, buon arrotondamento del film
- Buona opacità e buon potere riempitivo
- Facile manutenzione (lisciviabile)
- Applicazione agevole, senza sbavature

### Caratteristiche

<b>Presentazione</b>	Pittura tixotropica
<b>Aspetto secco</b>	Opaco-satinato
<b>Brillantezza speculare</b>	BS 60°: 17±2
<b>Residuo secco</b>	In peso: 71±2% In volume: 51±2%
<b>Densità</b>	1,42±0,03
<b>Tasso di COV</b>	300 g/l max.
<b>Essiccazione (20°C, 65%)</b>	Fuori polvere: 4 ore Ricopribile: 24 ore <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
<b>Resa</b>	In media 110 g/m <sup>2</sup> o 13 m <sup>2</sup> /l per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
<b>Colore</b>	Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi pastello e trasparenti
<b>Formato confezioni</b>	1L - 5L
<b>Conservazione</b>	24 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente Conservare in un ambiente fresco e ventilato

## Applicazione

<b>Diluizione</b>	Prodotto pronto all'uso
<b>Attrezzi</b>	Pennello, rullo laccatore, spruzzo, airless (ugello da 513 a 515; la scelta dipende anche dalle dimensioni e dalla forma delle superfici da tinteggiare)
<b>Pulizia del materiale</b>	Subito dopo l'uso con <b>acquaragia</b>
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 7°C (attenzione se T &gt; 35°C)</li><li>• Umidità relativa inferiore all'70%.</li><li>• Supporto asciutto e non condensante</li><li>• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta</li><li>• Per l'applicazione su legno grezzo, il tasso di umidità non deve superare il 15%</li></ul>
<b>Preparazione dei supporti</b>	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.). L'applicazione di una lacca riguarda lavori accurati che necessitano di una preparazione dei fondi di alta qualità per un risultato ottimizzato: lavori di rivestimento e revisione dei fondi, fondo più teso possibile ove necessario, sgranatura tra gli strati
<b>Sistema di applicazione</b>	<p><b>Legno e derivati (grezzo):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevedere preventivamente un fondo di impregnante e di trattamento preventivo contro gli organismi nocivi (funghi, insetti)</li><li>• Uno strato di <b>Apprêt synthétique</b> diluito in media con il 15% di acquaragia, in base alla porosità, ricopribile dopo 12 ore</li><li>• Sgranatura con carta vetrata sottile o lieve carteggiatura se necessario</li><li>• Due o tre strati di <b>Jalemail mat-satiné</b> in applicazione diretta in base al colore e alla natura dei lavori (nuovo/manutenzione)</li></ul> <p><b>Fondi metallici grezzi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sgrassare - rimuovere la ruggine - carteggiare</li><li>• Interni: applicazione diretta di due o tre strati di <b>Jalemail mat-satiné</b> in base al colore e alla natura dei lavori (nuovo/manutenzione)</li><li>• Esterni: applicare preventivamente uno strato di <b>Jalprim</b> diluito in media con il 3% di acquaragia per i metalli non ferrosi o di <b>Primaire antirouille</b> per quelli ferrosi</li></ul> <p><b>Vecchie pitture aderenti su questi supporti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Carteggiatura, opacizzazione delle superfici</li><li>• Due o tre strati di <b>Jalemail mat-satiné</b> in base al colore e alla natura dei lavori (nuovo/manutenzione)</li></ul>
<b>Osservazioni</b>	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.