

Jaltop satiné



Pittura di finitura microporosa satinata per interni ed esterni, a base di resine acriliche con particelle sottili, diluibile con acqua

- Destinazione**
- Utilizzabile su tutte le opere in legno per lavori nuovi e interventi di manutenzione
 - Locali occupati o a reintegrazione rapida
 - Settori di attività con controlli igienico-sanitari come la salute e l'istruzione, le cantine, i contesti agroalimentari, ecc.
- Proprietà**
- Finitura di alta qualità (opacità, riempitivo, teso)
 - Bianchezza stabile, ampia possibilità di colori
 - Eccellente aderenza su legno grezzo o rivestito
 - Eccellente tenuta alle intemperie
 - Flessibilità e microporosità per un uso durevole su opere in legno all'esterno
 - Protezione idrorepellente che limita i movimenti del legno e quindi la sua fessurazione
 - Blocca le risalite di tannini, anti-flash rusting (teste di chiodi, graffe, ecc.)
 - Facile utilizzo (buona scorrevolezza, nessuna sbavatura, tempo di ripresa confortevole)
 - Prodotto privo di odore solvente, ideale per tutti i lavori in locali occupati
 - Resistenza all'usura e alla pulizia, lisciviabile
 - Grande durata, manutenzione minima
- Supporti**
- Legno grezzo o rivestito in buono stato (legno massello e derivati del legno)
 - Consigliato su legno antiessiccante (legno esotico come iroko, niangon, sipo, teck, ecc.) e legno acido (red cedar)
 - Ideale anche per la maggior parte dei materiali da costruzione, come calcestruzzo e derivati, mattoni, PVC rigido, metalli stampati, prelaccati, ecc.

Caratteristiche

Presentazione	Pittura untuosa
Aspetto secco	Satinato - teso
Brillantezza speculare	BS 60°: 28±2
Residuo secco	In peso: 56±2
Densità	1,35±0,05
Tasso di COV	90 g/L
Essiccazione (20°C, 65%)	Asciutto al tatto: 30 minuti Ricopribile: 6 ore <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
Resa	In media 120 g/m ² , per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Colore	Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi pastello, medie e trasparenti
Formato confezioni	1kg - 5kg
Conservazione	24 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente Conservare in un ambiente fresco e ventilato - Teme il gelo

Applicazione

Diluizione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello, rullo: pronto all'uso in finitura e fino al 10% di acqua come primo strato, se necessario• Pistola: fino al 10% di acqua in base al sistema utilizzato
Attrezzi	Pennello, rullo, pistola (airless)
Pulizia del materiale	Subito dopo l'uso con acqua
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 10°C (attenzione se $T > 35^{\circ}\text{C}$)• Supporto asciutto e non condensante• Tempo asciutto, al riparo da forti correnti e dalla luce solare diretta• Il tasso di umidità del legno non deve superare il 15% (12% per le finestre)• Umidità relativa inferiore all'80%
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco, di parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi e altro)
Sistema di applicazione	<p>Legno grezzo o vecchio decapato:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uno strato di Jaltop satiné diluito in media con il 10% di acqua, ricopribile dopo circa 4 ore• Uno o due strati di Jaltop satiné in base alla natura dei lavori e all'aggressività dell'ambiente (int/est) <p>Lavori di manutenzione o falegnameria stampata:</p> <ul style="list-style-type: none">• Due strati di Jaltop satiné non diluito <p>Prevedere uno strato supplementare sulle parti orizzontali con un angolo basso, come punti di appoggio, bordi alti e bassi della falegnameria</p>
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

