

Jalsol hydro



Pittura acrilica monocomponente per decorare e proteggere i pavimenti, ad uso leggero o moderato, per interni ed esterni, diluibile con acqua

- Destinazione** Decorazione e protezione dei pavimenti ad uso domestico e di servizio: locali privati o pubblici poco affollati, spogliatoi, uffici, corridoi, balconi (non fessurati, in buono stato e non infiltrante), scale... nonché piccole opere come davanzali
- Proprietà**
- 2 in 1: primer e finitura
 - Monocomponente
 - Essiccazione rapida (ripetibile nel corso della giornata)
 - Bell'aspetto decorativo, buon riempitivo e ottima opacità
 - Ottima aderenza
 - Evita l'usura dei massetti ed elimina la polvere derivante dall'abrasione delle superfici
 - Buona durata del film, resistenza all'abrasione
 - Buona tenuta contro UV e intemperie, non ingiallisce
 - Indurimento rapido, minima immobilizzazione dei locali
 - Facile manutenzione, lavabile, resistente ai detergenti domestici abituali
- Supporti**
- Calcestruzzo spianato, massetti o lastre di cemento
 - Legno (soltanto negli interni)
 - Piastrelle (soltanto negli interni)
 - Elementi metallici, plastica rigida con primer adatto
 - Vecchie pitture aderenti in buono stato
 - Altri supporti: consultare il nostro **REPARTO TECNICO**

Caratteristiche

Presentazione	Pittura untuosa
Aspetto secco	Satinato
Brillantezza speculare	BS 60°: dal 15 al 25%
Residuo secco	In peso: 50 ± 2% In volume: 36,3 ± 2 %
Densità	1,24 ± 0.05
Tasso di COV	140 g/l max.
Essiccazione (20°C, 65%)	Asciutto: 1 ora Tra gli strati: 3 ore Sollecitazioni lievi: 2 giorni Resistenza completa: 1 settimana <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
Resa	Circa 150 g/m ² o 8 m ² /l per strato (200-300 g/m ² in 2 strati) in base alle condizioni della superficie e alla porosità del supporto (± 45 micron per strato)
Colore	Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi bianche calibrate e trasparenti
Formato confezioni	1L - 5L
Conservazione	24 mesi nella confezione originale chiusa ermeticamente Conservare in un ambiente fresco e ventilato

Applicazione

- Diluizione** Dal 10 al 15% circa di acqua per il primo strato
Pronto all'uso per gli strati successivi
- Attrezzi** Rullo medio, spazzola, pistola airless (ugello dal 17 al 19%). Utilizzare preferibilmente un materiale speciale prodotti acquosi.
- Pulizia del materiale** Subito dopo l'uso con acqua
- Condizioni di applicazione**
- Temperatura ambiente superiore a 8°C (attenzione se $T > 35^{\circ}\text{C}$)
 - Umidità relativa inferiore all'80% e in locale ventilato per favorire l'evaporazione dell'acqua presente nel prodotto (rischio di perdita di brillantezza in ambiente condensante)
 - Supporto non condensante (temperatura del supporto superiore di minimo 3°C al punto di rugiada)
- Preparazione dei supporti** I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti, privi di polvere e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco, di parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi e altro)
- Sistema di applicazione**
- Su fondo grezzo:**
- Uno strato di fondo con **Jalsol hydro** diluito in media con il 10-15% di acqua, variabile in base alla porosità del supporto
 - Due strati di **Jalsol hydro** non diluiti. Aggiungere uno strato supplementare in base ai vincoli operativi nelle zone sollecitate maggiormente.
- Su fondo già tinteggiato:**
- Due strati di **Jalsol hydro** non diluiti. Aggiungere uno strato supplementare in base ai vincoli operativi nelle zone sollecitate maggiormente.
- Su legno (interni):**
- Uno strato di **Jal-O-Prim**
 - Due strati di **Jalsol hydro** non diluiti. Aggiungere uno strato supplementare in base ai vincoli operativi nelle zone sollecitate maggiormente
- Lavorare in strati incrociati regolari senza tirare e per superfici unitarie complete
- Per ulteriori informazioni, consultare il nostro **REPARTO TECNICO**
- Osservazioni** Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostri migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata, conformemente alle regole dell'Unione Svizzera dei Fabbricanti di Pitture e Vernici.