

Jalfix 2008 satin - nuova formula



Pittura di finitura satinata per interni, diluibile con acqua, a base di resine acriliche

Destinazione Consigliato per tutti i lavori di interni su muri e soffitti, per lavori nuovi e di ristrutturazione su supporti quali:

- Fondi tipici dell'edilizia preparati adeguatamente
- Vecchie pitture aderenti in buono stato
- Tele di vetro da tinteggiare

- Proprietà**
- Basso contenuto di COV
 - Opacità e riempimento elevato
 - Eccellente bianchezza
 - Facile manutenzione
 - Ottima resistenza, lavabile
 - Adatto alle grandi superfici (airless o rullo)
 - Additivo antiruggine (teste di chiodi, graffe)

Classificazione Resistenza all'abrasione umida: Classe 1 (secondo la norma NF EN 13300)

Caratteristiche

Presentazione	Pittura untuosa
Aspetto secco	Satinato
Brillantezza speculare	BS 60°: 13±4
Residuo secco	In peso: 58±2% In volume: 44±2%
Densità	1.33±0.05
Tasso di COV	1 g/l max.
Essiccazione (20°C, 65%)	Asciutto al tatto: 30 min. Ricopribile: 3 ore. L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido
Resa	In media 110 g/m ² o circa 12 m ² /l per strato, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
Colore	Bianco e colori del campionario Chroma realizzabili con basi bianche calibrate, medie e trasparenti
Formato confezioni	1kg - 5kg - 12.5L
Conservazione	24 mesi nella confezione originale ancora chiusa Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C

Applicazione

Diluizione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello, spazzola, rullo: pronto all'uso• Pistola: diluire con il 5% circa di acqua, in base alle proprietà assorbenti dei fondi e del materiale impiegato
Attrezzi	Pennello, spazzola, rullo (microtex 12 mm), pistola (airless).
Pulizia del materiale	Subito dopo l'uso con acqua
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 8°C (attenzione se T > 35°C)• Umidità relativa inferiore all'70%.
Preparazione dei supporti	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco e le parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi, ecc.)
Sistema di applicazione	<p>Su supporti a basso assorbimento (calcestruzzo, vecchie dispersioni, carta ingrain, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 strati di Jalfix 2008 satin <p>Su supporti a elevato assorbimento (calcestruzzo cellulare, intonaco di cemento, gesso, intonaco a calce, pitture ai silicati, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 strato di Jalfix 2008 satin diluito con 5% di acqua o 1 strato di impregnante adeguato• 2 strati di Jalfix 2008 satin
Osservazioni	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

