

## Jalfix silan



### Pittura opaca acrilica rinforzata ai silossani, aspetto rugoso fine

- Destinazione**
- Per tutti i lavori di interni su muri e soffitti
  - Perfettamente adatto alle superfici esposte a luce radente
  - Locali industriali, di lavoro, di abitazione
  - Lavori nuovi e di ristrutturazione
- Proprietà**
- Opaco profondo per attenuare i difetti minori del supporto
  - Buona opacità, elevato potere riempitivo
  - Bianchezza stabile
  - Adatta a grandi superfici
  - Facilità d'uso (eccellente scorrevolezza, buona ripartizione del prodotto, senza sbavature)
  - Due strati in giornata, immobilizzazione minima dei locali
  - Prodotto senza odore di solvente, ideale per tutti i lavori in locali occupati
  - Eccellente aderenza su vecchi fondi tinteggiati
- Supporti**
- Gesso e derivati (non idrorepellenti e non polverulenti, eccetto primer adatto)
  - Supporti a base di leganti idraulici (cemento, calcestruzzo), intonaco pellicolare
  - Vecchie pitture aderenti
  - Altri supporti: contattarci

### Caratteristiche

<b>Presentazione</b>	Pittura cremosa
<b>Aspetto secco</b>	Opaco - pastoso fine
<b>Brillantezza speculare</b>	BS 85° < 2
<b>Residuo secco</b>	In peso: 54±2% In volume: 34±2%
<b>Densità</b>	1.44±0.05
<b>Tasso di COV</b>	< 1 g/L
<b>Essiccazione (20°C, 65%)</b>	Asciutto al tatto: 30 minuti Ricopribile dopo 3 ore <i>L'essiccazione è rallentata dal tempo freddo e umido</i>
<b>Resa</b>	120 a 144g/m <sup>2</sup> o 10 a 12 m <sup>2</sup> /L per ripresa, variabile in base al supporto e al metodo di applicazione
<b>Resistenza all'abrasione umida (ISO 11998)</b>	Classe 2 secondo EN 13.300
<b>Colore</b>	Bianco e colori realizzabili con la base bianca calibrata
<b>Formato confezioni</b>	12.5L
<b>Conservazione</b>	24 mesi nella confezione originale non iniziata Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35°C

## Applicazione

<b>Diluizione</b>	Prodotto pronto all'uso. Fino al 5 % di acqua nella prima mano
<b>Attrezzi</b>	Pennello, spruzzo, rouleau synthétique de toison 12mm, pistola (airless)
<b>Pulizia del materiale</b>	Subito dopo l'uso con <b>acqua</b>
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura ambiente e del supporto superiore a 5°C (attenzione se T &gt; 35°C)</li><li>• Umidità relativa inferiore all'80%.</li></ul>
<b>Preparazione dei supporti</b>	I fondi devono essere sani, asciutti, coerenti e puliti per l'applicazione. A seconda dei casi, potrebbero occorrere spazzolatura, carteggiatura, raschiamento, sabbiatura, decapaggio, lavaggio HP, lisciviazione, per eliminare qualsiasi traccia di sporco, di parti difettose, friabili o polverulente che possono compromettere l'aderenza (ruggine, calamina, residui grassi e altro)
<b>Sistema di applicazione</b>	<p><b>Su supporti a basso assorbimento (calcestruzzo, vecchie dispersioni, carta ingrain, ecc.):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ripresa di <b>Jalfix silan</b> diluito con il 5% di acqua</li><li>• 1 ripresa di <b>Jalfix silan</b></li></ul> <p><b>Su supporti a elevato assorbimento (calcestruzzo cellulare, intonaco di cemento, gesso, intonaco a calce, pitture ai silicati, ecc.):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ripresa di impregnante o fondo adeguato</li><li>• 2 riprese di <b>Jalfix silan</b> con diluizione al 5% di acqua per il primo</li></ul>
<b>Osservazioni</b>	Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sulla confezione e leggere la scheda di sicurezza

La presente scheda tecnica mira a informare la nostra clientela in merito alle proprietà del nostro prodotto ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze attuali. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Dato che gli sviluppi tecnici sono permanenti, prima dell'applicazione, la nostra clientela è tenuta a verificare presso i nostri servizi che la presente sia proprio l'ultima versione. Inoltre, garantiamo la qualità della merce consegnata secondo le regole dell'Associazione Svizzera dei fabbricanti di Pitture e Vernici.

