

## SOLUZIONI PER PAVIMENTI – FINITURA

## DX FLOOR AXESS



Vernice acrilica satinata per pavimenti.



**PROPRIETÀ:** Inodore - Ottima adesione - Pronto all'uso - Asciugatura rapida: Sovraverniciabile in 1 ora - Pronto all'uso in 3 ore

**APPLICAZIONI:** Pavimenti in calcestruzzo - Cemento - Pannelli grezzi e truciolari - Composto autolivellante (specificamente formulato per la verniciatura)

## CARATTERISTICHE



Int/Ext



<b>Aspetto:</b>	satinato
<b>Tinte :</b>	Tutti i colori disponibili su richiesta.
<b>Densità:</b>	1,26 +/-0,05
<b>Tempo di asciugatura:</b>	Asciutto al tatto: 1 ora
<b>Ricopribile :</b>	minimo 1 ora
<b>Il traffico pedonale dopo :</b>	3 ore .
<b>Temperature di applicazione:</b>	tra +15°C e +27°C massimo.
<b>Valore limite UE:</b>	Categoria A/ i: 140 g/l 2010 Questo prodotto contiene un massimo di 72 g/l di COV
<b>Peso dell'estratto secco:</b>	47% +/- 2%
<b>Volume dell'estratto secco:</b>	33% +/- 2%
<b>Resa media :</b>	da 6 a 8 m <sup>2</sup> /L per uno spessore secco da 40 a 50 µm. Varia a seconda del tipo, delle condizioni della superficie, dell'assorbimento del substrato e del metodo di applicazione.
<b>Confezione:</b>	15 litri – 3 litri – 1 litro

## SOLUZIONI PER PAVIMENTI – FINITURA

### DX FLOOR AXESS

**CONSERVAZIONE:** 12 mesi in confezione integra e sigillata, al riparo dal gelo.

**CLASSIFICAZIONE:** Famiglia I Classe 7b2 (NFT 36 005)

#### IMPLEMENTAZIONE

**le condizioni di attuazione saranno conformi ai requisiti del DTU 59.3.**

##### Preparazione della superficie:

- I pavimenti devono essere puliti, asciutti, coesivi, non grassi, non polverosi e ruvidi.

Pavimenti nuovi o vecchi non verniciati (cemento, cemento):

- Rimozione della polvere, sabbiatura (proiezione abrasiva), levigatura (disco abrasivo, diamante, carburo di tungsteno, ecc.)
- Rimuovere lo strato di lattime mediante sabbiatura, molatura o combustione di propano.
- Se nessuno di questi metodi può essere utilizzato, procedere con la spazzolatura utilizzando un detergente disincrostante. Risciacquare due volte con acqua pulita e lasciare asciugare.
- Quando si tratta calcestruzzo trattato con indurenti, fondi, aggregati, antipolvere, agenti filmogeni o rivestimenti spessi, è necessario eseguire un test di compatibilità su una piccola area dopo un'accurata pulizia. Se la superficie da trattare ha un aspetto satinato, è essenziale effettuare una preventiva sabbiatura per garantire la corretta adesione del sistema di verniciatura.
- Su pavimento pianeggiante: contattateci

##### Pavimenti verniciati:

- Eseguire un test per verificare la compatibilità delle due vernici.
- Rimuovere eventuali residui o parti in distacco. Pulire e sgrassare con un detergente idoneo. Carteggiare fino a ottenere una finitura opaca. Spolverare.

Pavimenti in legno (solo per uso interno):

- Su legno massello (esclusi legni esotici e tannici) e truciolato grezzo: carteggiare e spolverare accuratamente. Carteggiare leggermente tra una mano e l'altra.
- Su legno vecchio verniciato o laccato: rimuovere eventuali residui di vernice in fase di distacco o sfaldamento. Pulire e sgrassare con un detergente adatto. Carteggiare leggermente fino a ottenere una finitura opaca. Spolverare.

##### Pavimenti in metallo:

- Sgrassare e spazzolare accuratamente la ruggine, quindi applicare un primer anticorrosivo compatibile.

## SOLUZIONI PER PAVIMENTI – FINITURA

### DX FLOOR AXESS

**Applicazione:**

- Su calcestruzzo, cemento e legno: 2 mani di DX Floor Axess
- Su metalli ferrosi: 1 mano di primer antiruggine compatibile poi 1 mano di DX Floor Axess
- Per un effetto antiscivolo
  - Leggero: Aggiungere un additivo all'ultima mano di vernice. Mescolare bene prima dell'applicazione. 1 kg di additivo per 5 L di vernice. 4 kg di additivo per 20 L di vernice.
  - Segnato: Sulla prima mano di vernice appena applicata, cospargere generosamente la superficie con silice (grana media o grossa). Lavorare per piccole sezioni. Dopo l'asciugatura, rimuovere l'eccesso con una scopa. Raschiare via eventuali grumi. Aspirare l'eccesso. Subito dopo, applicare le mani di finitura.

**Materiali:** Pennello, rullo

**Pulizia:** acqua, subito dopo l'uso.

**Umidità:** < 75%

**IGIENE E SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito web.

La scheda informativa ambientale e sanitaria è consultabile su [www.inies.fr](http://www.inies.fr).  
[www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) e le istruzioni sulla confezione



## SOLUZIONI PER PAVIMENTI – FINITURA

### DX FLOOR AXESS

#### PRECAUZIONI SPECIALI

Mescolare accuratamente il prodotto prima di ogni utilizzo. La miscela deve essere perfettamente omogenea e le pareti e il fondo del contenitore devono essere ben miscelati. Evitare l'applicazione su superfici sensibili all'assorbimento di umidità a contatto con il terreno o con terreno umido (bordure, dissuasori, bordi di alberi, ecc.).

L'applicazione deve essere effettuata in aree ben ventilate. Negli ambienti chiusi, deve essere prevista la ventilazione forzata.

#### Manutenzione dei pavimenti verniciati

Per mantenere le proprietà del pavimento verniciato, è necessario effettuare una manutenzione adeguata e regolare.

Su pavimenti appena verniciati: la prima pulizia del pavimento verniciato può essere effettuata solo dopo la completa essiccazione della pellicola di vernice. A seconda del prodotto e delle condizioni di temperatura e umidità della stanza, questo periodo può variare da 7 giorni a un mese.

Prodotti per la pulizia: Non utilizzare detergenti concentrati (fortemente acidi o basici), né solventi organici forti (acetone, MEK, tricloroetilene, ecc. ). Utilizzare prodotti a pH neutro adatti a tutti gli ambienti (diluizione secondo le istruzioni del fornitore).

In ogni caso, effettuare una prova preliminare su un campione limitato ma rappresentativo della superficie da trattare. Non pulire con vapore.

Attrezzatura per la pulizia: un semplice mocio può essere sufficiente per una piccola area. Le spazzole delle lavasciuga pavimenti rotanti e automatiche devono essere dotate di dischi non abrasivi.

Riparazione di pavimenti danneggiati: per preservare l'aspetto estetico della riparazione, delimitare chiaramente l'area da riparare utilizzando del nastro adesivo di carta. Rimuovere eventuali residui di materiale incoerente. Carteggiare l'intera area delimitata fino a ottenere una superficie uniformemente opaca. Rimuovere con cura tutta la polvere e quindi rimontare il pavimento originale.

La presente scheda tecnica è stata redatta e corretta il 23/04/2026. Annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. Poiché la tecnologia è in continua evoluzione, è responsabilità dei nostri clienti verificare con i nostri servizi, prima di qualsiasi implementazione, che il presente documento non sia stato sostituito da un'edizione più recente. Le informazioni fornite si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non possono, in nessun caso, essere considerate una garanzia da parte nostra, né implicano alcuna responsabilità da parte nostra in merito all'uso dei nostri prodotti. Poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del nostro controllo, il presente documento non ha valore contrattuale e DURALEX PEINTURES si riserva il diritto di apportare modifiche. il diritto di apportare modifiche senza preavviso.