

INTONACO INTERNO ANTICO 0,5

Descrizione del prodotto

L'intonaco per interni effetto antico è un intonaco strutturato pronto all'uso a base di una dispersione legata con resine sintetiche. La combinazione equilibrata di cariche minerali e additivi gli conferisce un'elevata resistenza meccanica, una buona elasticità e una buona resistenza agli urti. Questo intonaco è indicato come finitura decorativa e resistente per superfici interne.

L'intonaco per interni effetto antico è lavabile e si presta a numerose applicazioni nell'arredamento d'interni.

Caratteristiche

Grazie al suo elevato contenuto di componenti minerali (circa il 97%), l'intonaco interno anticato è traspirante e permeabile al vapore acqueo.

Il colore standard è il bianco naturale con finitura opaca. Su richiesta è possibile la colorazione in numerose tonalità (si consiglia di richiedere un campione).

Supporto

I supporti adatti sono i più svariati intonaci di base, l'intonaco, i pannelli in cartongesso, i pannelli in cartongesso massiccio, i pannelli in cartongesso fibrorinforzato o i pannelli in fibrocemento.

Strutture

Tipo	Granulometria	Struttura	Resa in ^{kg/m²}
PI 05	0,5 mm	Rustico, intonaco da applicare	1,5 - 2,5

Temperatura di applicazione

Durante l'applicazione o la fase di essiccazione, la temperatura ambiente o del supporto deve essere di almeno +5 °C.

Pretrattamento

Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e privo di sostanze distaccanti. I residui di colla, le macchie di nicotina, olio o acqua devono essere pretrattati con un primer isolante IG. I supporti friabili, sabbiosi o sfaldati devono essere completamente rimossi o pretrattati con il primer penetrante TG. In caso di dubbi, si prega di consultare il nostro servizio tecnico.

Scheda tecnica

Applicazione

L'intonaco rustico per interni è pronto all'uso e deve essere mescolato brevemente nel proprio contenitore con un miscelatore prima dell'applicazione. Se necessario, è possibile aggiungere una piccola quantità d'acqua.

Applicare l'intonaco allo spessore desiderato con una spatola in acciaio inossidabile sul supporto precedentemente trattato con il primer TW. L'intonaco rustico può poi essere modellato con una spatola da stuccatore, una spatola da intonacatore o una spazzola, a seconda del risultato desiderato.

Pulizia

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua calda.

Durata di conservazione

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi in un contenitore ermeticamente chiuso. Proteggere dal gelo.

Confezione

Confezione da 25 kg.

Smaltimento

Il prodotto non deve essere versato nei corsi d'acqua né scaricato non trattato nella rete fognaria.

Lo smaltimento deve avvenire in accordo con l'impianto di incenerimento dei rifiuti o con il servizio cantonale di protezione ambientale. Una volta indurito, il prodotto può essere smaltito in un impianto di incenerimento idoneo o conferito in una discarica autorizzata.

Istruzioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

Nota

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Sono fornite a titolo indicativo e non esonerano l'utilizzatore dal verificare personalmente l'idoneità dei prodotti all'uso previsto.

Per applicazioni o supporti specifici, si consiglia di contattare il nostro servizio di consulenza tecnica. Si applica la scheda di sicurezza in vigore.



Vernis Claessens SA
CHE-105.982.168
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com
www.claessens.com