

STUCCO IN POLVERE BIANCO PER INTERNI ED ESTERNI

Descrizione del prodotto

Il livellante in polvere bianco è un livellante minerale secco di colore bianco prodotto in fabbrica. È composto da calce, cemento bianco, sabbie di quarzo lavate, aggregati leggeri di origine organica e additivi selezionati per migliorarne la lavorabilità e l'adesione.

Caratteristiche

Il livellante in polvere bianco si caratterizza per un'elevata adesione e una buona capacità di diffusione del vapore acqueo.

Supporto

Il livellante in polvere bianco è adatto all'incollaggio di pannelli isolanti organici (ad es. polistirene/Styropor) e di pannelli isolanti minerali (ad es. lana di roccia). Inoltre, questo prodotto viene utilizzato per l'ancoraggio di reti di rinforzo sui pannelli isolanti. Il livellante in polvere bianco è adatto anche per intonaci su supporti esistenti quali intonaci a base di cemento-calce, intonaci a base di resina sintetica, intonaci ai silicati e intonaci a base di resina siliconica.

Resa

Lavori di incollaggio	circa 3,0 – 4,0 kg / m ²
Rivestimento della rete	circa 2,5 – 3,5 kg/m ²

Temperatura di applicazione

Durante la posa e la fase di essiccazione, la temperatura ambiente o quella del supporto deve essere di almeno +5 °C.

Preparazione

Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e privo di sostanze distaccanti. La solidità del supporto intonacato deve essere accuratamente verificata. I residui di intonaco e/o vernice che non aderiscono bene devono essere assolutamente rimossi.

I supporti friabili, sabbiosi o sfaldati devono essere completamente rimossi o pretrattati con il primer penetrante TG. In caso di dubbio, si prega di consultare il nostro servizio tecnico.

Scheda tecnica

Applicazione

Lavori di incollaggio:

Il pannello isolante viene intonacato su tutta la superficie con una spatola in acciaio a denti grossolani (denti di circa 14 mm) oppure incollato su telaio (tutto intorno al bordo del pannello e con due strisce trasversali) sul retro del pannello, quindi leggermente premuto contro il supporto.

Rivestimento del tessuto:

Il supporto pulito, asciutto e privo di polvere viene stuccato con una spatola in acciaio a denti fini (denti di circa 6 mm); il tessuto di vetro viene leggermente premuto e poi lisciato con un po' di stucco in un'unica operazione. Si ottiene così uno spessore dello strato costante di circa 4-5 mm.

Pulizia

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua calda.

Durata di conservazione

Il prodotto si conserva per almeno 4 mesi in un contenitore ermeticamente chiuso. Proteggere dal gelo.

Confezione

Sacco da 20 kg, pallet da 840 kg

Smaltimento

Il prodotto non deve essere scaricato nei corsi d'acqua né convogliato non trattato nella rete fognaria. Lo smaltimento deve avvenire in accordo con l'impianto di incenerimento dei rifiuti o con il servizio cantonale di protezione ambientale. Una volta indurito, il materiale può essere smaltito in un impianto di incenerimento idoneo o conferito in una discarica autorizzata.

Istruzioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

Nota

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze

e della nostra esperienza. Sono fornite a titolo indicativo e non esonerano l'applicatore dal verificare personalmente l'idoneità dei prodotti all'uso previsto.

Per applicazioni o supporti specifici, si consiglia di contattare il nostro servizio di consulenza tecnica.

Si applica la scheda di sicurezza in vigore.



Vernis Claessens SA
CHE-105.982.168
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier
Tel. +41 21 702 07 02
mail@claessens.com
www.claessens.com