

# STUCCO IN POLVERE GRIGIO PER INTERNI ED ESTERNI

---

### Descrizione del prodotto

Il livellante in polvere è un livellante minerale secco prodotto in fabbrica. Questo materiale è composto da sabbie naturali carbonatiche o silicatiche selezionate ed essiccate, cemento, idrossido di calcio e additivi selezionati per migliorare le proprietà di lavorabilità, l'adesione e l'impermeabilità.

### Proprietà

Il livellante in polvere si caratterizza per un'elevata adesione e una buona capacità di diffusione del vapore acqueo.

### Supporto

Il Ragéage in polvere è indicato per l'incollaggio di pannelli isolanti organici (ad es. polistirene/Styropor) e di pannelli isolanti minerali (ad es. lana di roccia). Inoltre, questo prodotto viene utilizzato per l'ancoraggio di reti di rinforzo sui pannelli isolanti.

### Resa

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Lavori di incollaggio   | circa 3,5 - 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Rivestimento delle reti | circa 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> |

### Temperatura di applicazione

Durante la posa e la fase di essiccazione, la temperatura ambiente o quella del supporto deve essere di almeno +5 °C.

### Preparazione

Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e privo di sostanze distaccanti. È necessario verificare accuratamente la solidità del supporto intonacato. I residui di intonaco e/o vernice che non aderiscono bene devono essere assolutamente rimossi.

I supporti friabili, sabbiosi o sfaldati devono essere completamente rimossi o pretrattati con il primer penetrante TG. In caso di dubbio, si prega di consultare il nostro servizio tecnico.

# Scheda tecnica

## Applicazione

Lavori di incollaggio:

Il pannello isolante viene intonacato su tutta la superficie con una spatola in acciaio a denti grossolani (denti di circa 14 mm) oppure incollato su telaio (tutto intorno al bordo del pannello e con due strisce trasversali) sul retro del pannello, quindi leggermente premuto contro il supporto.

Rivestimento del tessuto:

Il supporto pulito, asciutto e privo di polvere viene stuccato con una spatola in acciaio a denti fini (denti di circa 6 mm); il tessuto di vetro viene leggermente premuto e poi lisciato con un po' di stucco in un'unica operazione. Si ottiene così uno spessore dello strato costante di circa 4-5 mm.

## Pulizia

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua calda.

## Durata di conservazione

Il prodotto si conserva per almeno 4 mesi in un contenitore ermeticamente chiuso. Proteggere dal gelo.

## Confezione

Sacco da 25 kg, pallet da 900 kg

## Smaltimento

Il prodotto non deve essere scaricato nei corsi d'acqua né convogliato non trattato nella rete fognaria. Lo smaltimento deve avvenire in accordo con l'impianto di incenerimento dei rifiuti o con il servizio cantonale di protezione ambientale. Una volta indurito, il materiale può essere smaltito in un impianto di incenerimento idoneo o conferito in una discarica autorizzata.

## Istruzioni di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

## Nota

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Sono fornite a titolo indicativo e non esonerano l'applicatore dal verificare personalmente l'idoneità dei prodotti all'uso previsto.

Per applicazioni o supporti specifici, si consiglia di contattare il nostro servizio di consulenza tecnica.

Si applica la scheda di sicurezza in vigore.



**Vernis Claessens SA**  
CHE-105.982.168  
Route Sous-Riette 15  
1023 Crissier  
Tel. +41 21 702 07 02  
mail@claessens.com  
www.claessens.com