

RIVESTIMENTO MINERALE A STRATO SPESSO, ASPETTO FRATTOLATO, A BASE DI SILICATO DI POTASSIO IN FASE ACQUOSA

DESTINAZIONE

Protezione e decorazione di facciate in opere nuove o in ristrutturazione.

Si applica su:

- Supporti minerali a base di calce o cemento.
- Vecchie pitture silicatiche o a calce solide, previa prova.
- Altri supporti rivestiti: consultare il nostro Servizio tecnico.

PROPRIETÀ

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici.
- Vero minerale a base di silicato di potassio.
- Eccellente adesione su supporti minerali.
- Elevata permeabilità al vapore acqueo.
- Stabilità dei colori e degli effetti decorativi.
- Non infiammabile.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	Finitura a spugna fine, opaca
TINTA/TINTURA	Colori realizzabili a partire dalle basi bianco calibrato e neutro. (Cartella colori Cromology per facciate)
DENSITÀ	1,8 ± 0,05
VISCOSITÀ	Pasta granulosa
SOSTANZA SECCA	In peso: 80% ± 2
COV	2004/42/CE A/c 40 g/L (2010); COV/VOC max 40 g/L
SCADENZA E CONSERVAZIONE	24 mesi nella confezione originale non aperta. Conservare al riparo dal gelo e da temperature superiori a 35 °C. Richiudere ermeticamente il contenitore dopo l'uso.
CONFEZIONAMENTO	25 KG

APPLICAZIONE

CONDIZIONI DEL SUPPORTO	I fondi devono essere sani, asciutti e compatti
ATTREZZI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Spatola in acciaio inossidabile, spatola in plastica, spatola in spugna
DILUIZIONE	Pronto all'uso
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	■ Temperatura ambiente e del supporto superiore a 8 °C (prestare attenzione se T > 35 °C). Umidità relativa inferiore al 70%.
ASCIUGATURA (20 °C, 65% UR)	Asciutto: da 1 a 7 giorni a seconda delle condizioni climatiche e della natura dei supporti
PULIZIA DEGLI STRUMENTI	Una volta terminati i lavori, con acqua
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Come primer, 1 mano di SILICA FOND SD puro o 1 mano di SILICA FOND SD miscelato in rapporto 1:1 con SILICA PAINT nella tonalità della finitura. Come finitura, 1 mano di VISOLSILICA OT Fine e lisciatura con una spatola in feltro.
CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE	a) Applicare con la spatola lisciatrice in acciaio inossidabile uno strato di VISOLSILICA OT di spessore equivalente a quello dei granuli contenuti nel prodotto. b) Finitura: completare l'applicazione con la spatola lisciatrice in acciaio inossidabile, con la spatola in plastica o con la spatola in spugna, con movimenti circolari per uniformare l'aspetto del rivestimento.
CONSUMO	2 kg/m ² , variabile a seconda del supporto e del metodo di applicazione

NOTE

- Le superfici trattate devono essere protette da pioggia, vento o radiazione solare utilizzando reti con peso superiore a 120 g/m² e con un tasso di ombreggiamento superiore al 50% per 96 ore. Proteggere i vetri e i supporti circostanti da spruzzi accidentali di VISOLSILICA OT. Lavare immediatamente le macchie con acqua. Non diluire con acqua.
- Provvedere all'allontanamento dei gasteropodi con ogni mezzo.
- Visolsilica OT Fine non è consigliato su intonaci di gesso grossolani o puri, piastrelle e pannelli in cartongesso, supporti idrorepellenti, vecchie pitture, rivestimenti organici, intonaci, impermeabilizzazioni, sistemi ETICS, legno e metalli.
- Le tonalità intense assorbono fortemente la luce e possono causare danni al rivestimento o addirittura al supporto. Secondo le norme professionali, le tonalità con coefficiente di assorbimento solare > 0,7 (o con indice di luminanza Y < 35) non sono ammesse su facciate esposte. Consultateci.

Si prega di consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com

La presente scheda tecnica ha lo scopo di informare la nostra clientela sulle proprietà del nostro prodotto ed è stata redatta al meglio delle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, data la molteplicità dei supporti e delle condizioni relative ai prodotti, l'utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole dell'arte e del mestiere, che i materiali presentati siano adatti all'uso previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in merito all'applicazione e alle proprietà menzionate nel presente manuale. Poiché la tecnica è in continua evoluzione, spetta alla nostra clientela, prima di qualsiasi applicazione, verificare presso i nostri servizi che si tratti effettivamente dell'ultima edizione. Il valore di COV indicato rappresenta il valore del prodotto pronto all'uso, dopo la colorazione, la diluizione... con i prodotti della nostra gamma. In nessun caso tale valore può comportare la nostra responsabilità per miscele realizzate con altri prodotti commerciali, di cui non conosciamo l'effettivo tenore di COV.