

Prodotto	Destinazione	Fase	Traffico	Caratteristiche	Tempo di essiccazione	Resa	Cond.	Finitura	Tingibile	Labels	COV MAX.
 PLANIKA PRIM+ Primer epossidico brillante, bicomponente per fondi non porosi. Aderisce su diversi supporti. Autolivellante. Resiste all'umidità del supporto (> 4%).	Interni Esterni		-	Epossidico 	Sovrapposizione: tra 12 ore (appiccicoso) e 48 ore al massimo	5 - 7 m ² /L	15L 5L 1L	Lucida	Incolore		4 g/L
 BI-O-SOL Vernice epossidica bicomponente semilucida per pavimenti interni sottoposti a forti sollecitazioni. Resistente agli agenti chimici. Eccellente resistenza all'abrasione. Certificata Excell+.	Interni			Epossidico 	Al tatto: 6 ore Riverniciabile: 12-48 ore Ripresa del traffico pedonale: 72 ore Ripresa del traffico motorizzato: 72 ore	6 - 8 m ² /L	16L 4L 1L	Semi-lucida	Tinteggio istantaneo: Bianco, tonalità pastello, medie e vivaci	 	5 g/L
 DURAPOX 200 Vernice epossidica bicomponente satinata per pavimenti interni. Protegge il supporto dalle aggressioni chimiche e migliora la resistenza all'abrasione.	Interni			Epossidico 	Al tatto: 6 ore Riverniciabile: 24-72 ore Ripresa del traffico pedonale: 24 ore Ripresa del traffico motorizzato: 48 ore	10 - 11 m ² /L	20L 4L	Satinata	Colori RAL disponibili in 10 giorni		500 g/L
 DURAPOX 900 Resina epossidica bicomponente autolivellante per pavimenti a traffico intenso.	Interni			Epossidico 	Al tatto: 3 ore Riverniciabile: 12-72 ore Ripresa del traffico pedonale: 24 ore Ripresa del traffico motorizzato: 72 ore	400 - 900 g/m ²	15,2Kg	Lucida	Colori RAL disponibili in 10 giorni (min. 10 kit)		79 g/L
 DX FLOOR AXESS Vernice acrilica satinata monocomponente per pavimenti. Inodore. Asciugatura rapida: ricopribile in 1 ora e calpestabile in 3 ore.	Interni Esterni			Acrilico 	Al tatto: 1 ora Riverniciabile: 1 ora Ripresa del traffico pedonale: 3 ore	6 - 8 m ² /L	15L 3L 1L	Satinata	Tinteggio istantaneo: Bianco, tonalità pastello, medie e vivaci		71 g/L
 DX SOL Vernice poliuretana satinata, monocomponente. Facile da applicare. Traffico intenso. Eccellente durezza.	Interni Esterni			Poliuretano 	Al tatto: 2 ore Riverniciabile: 24 ore - 96 ore Ripresa del traffico: 72 ore	9 - 10 m ² /L	15L 3L 1L	Satinata	Tinteggio istantaneo: Bianco, tonalità pastello, medie e vivaci		380 g/L
 DX PU Vernice poliuretana satinata bicomponente per traffico intenso.	Interni Esterni			Poliuretano 	Al tatto: 1 ora Riverniciabile: 24 ore - 72 ore Ripresa del traffico: 72 ore	6 - 8 m ² /L	20L 5L 1L	Satinata	Tintura istantanea: bianco, tonalità pastello, medie e vivaci		473 g/L
 DX SOL FAST Vernice poliaspartica lucida, bicomponente. Per pavimenti interni ed esterni sottoposti a forti sollecitazioni. Aperta al traffico il giorno successivo. Certificazione Excell+.	Interni Esterni			Poliaspartico 	Al tatto: 35 min Riverniciabile: 1h30 - 6 ore Riapertura al traffico: 12 ore	5 - 8 m ² /Kg 7 - 10 m ² /L	15Kg 4L 0,8L	Lucida	Colori RAL disponibili in 10 giorni	 	134 g/L
 DX ROUTE Vernice per segnaletica stradale. Aspetto opaco. Buona resistenza al traffico. Asciuga in 15 min, transitabile in 45 min.	Interni Esterni				Al tatto: 15 min Ripresa del traffico pedonale: 45 min Ripresa del traffico motorizzato: 1 ora	9 - 10 m ² /L	15L 3L	Opaca	Bianco, nero, giallo (1023), blu (5012), rosso (3020) e verde (6024)		500 g/L



Vernice monocomponente



Vernice bicomponente



Fase solvente



Fase acquosa



Traffico costante



Traffico intenso



Traffico motorizzato