

TOP mat ultra AF

MONTANA®

Oplosmiddelhoudende, vlekkenisolerende, matte binnenverf* voor plafonds en muren, met snelle uitharding en waarvan de verffilm tegen nieuwe schimmelvorming beschermd is, op basis van acryl-copolymeer als bindmiddel.

OPLOSMIDDELIJK - VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN* NIET AAN ARBO

TOEPASSING

Aanbevolen voor renovatiewerkzaamheden binnenshuis* op alle droge en coherente ondergronden, ondergronden vervuild met roet, nicotine, droge waterkringen of vetvlekken, tevens als grondlaag en afwerkingslaag, zoals:

- Gips en afgeleide producten daarvan
- Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen (cement, beton, mortels), structuurpleisters, kalkpleisters, enz.
- Oude verflagen, zelfs licht poederend
- Lijmverf (veegvast) en kalkverf
- Roestvrij metaal
- Hout en afgeleiden ervan

Top Mat Ultra AF wordt speciaal aanbevolen voor:

- Brouwerijen, slagerijen, conservenfabrieken, slachthuizen, industriële keukens en kantines
- Kelders en koelcellen
- Schoolgebouwen, kleedkamers, kantoorboekhandels, enz.

EIGENSCHAPPEN

- Goede natte schuurweerstand
- Snelle uitharding
- Goede absorptieregulator
- Spanningsloos
- Na 24 uur reukloos
- Niet vergelend
- Goed isolerend vermogen
- Onverzeepbaar

KENMERKEN

Aspect

Diep mat, Glansgraad 85° < 1,5%

Aankleuren


Wit en pasteltinten door toevoeging van maximum 3% universele mengkleuren. De nauwkeurigheid van de kleur wordt door de gebruiker gecontroleerd.

Dichtheid 1,59 ± 0,03

Viskositeit Dikvloeiende verf

Vaste stofgehalte In gewicht: 72% ± 2

VOS 2004/42/II (A/g) 350 g/L (2010); COV/VOC max 349 g/L



Houdbaarheid en opslag

24 maanden in een originele gesloten verpakking. Vorstvrij bij een temperatuur tussen 0°C en 35°C bewaren. Na gebruik, de blik luchtdicht afsluiten.

Verpakking 10L

CLASSIFICATIE

Waterdampdoorlaatbaarheid (V):

Klasse 2 volgens NF EN ISO 7783 (2018)

Natte schuurweerstand: Klasse 1 volgens EN 13.300

Reëel dekvermogen: > 98% in 2 lagen van 8.8 m²/L (Klasse 2 volgens DIN EN 13.300)

AFNOR NF T 36-005: Familie I - Klasse 7b1

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Toestand van de ondergrond

De ondergrond moet gezond, droog en draagkrachtig zijn.

Hulpmiddelen en wijze van aanbrengen

Kwast (borstel), gewoven polyamideroller 12 mm, airless.

Airless: onverdund met een airless met een

theoretisch debiet ≥ 3 l/min

Spuitopening : 0,017" of 0,019"

Druk : 160 - 200 bar

Filter : 100 mesh (149 µm)

Lage druk nozzles zijn voor het verspuiten van dit product aanbevolen (type Graco LP en Wagner HEA)

Vraag advies aan onze technische dienst

Verduunning

Gebruiksklaar product.

Toepassingsvoorwaarden

- Temperatuur omgeving en ondergrond : 8°C of hoger (opletten indien T > 35°C).
- Relatieve luchtvochtigheid lager dan 70%.

Droogtijd (20°C, 65% RV)

- Stofvrij : ongeveer 1 uur
- Kleefvrij : ongeveer 3 uur
- Volledige uitharding: 24 uur

Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheidsgraad vertragen het drogingsproces.

Reiniging van het gereedschap

Met terpentijn / White-Spirit onmiddellijk na gebruik.

Werkwijze

Op zeer uiteenlopende ondergronden (cellenbeton, structuurpleisters, kalkpleisters oude verflagen)

1 à 2 lagen afhankelijk van de staat van de ondergrond. De tweede laag kan na 12-24 u. worden aangebracht.

Verbruik

9 tot 11 m²/L, per verflaag sterk afhankelijk van de ondergrond en de manier van aanbrengen.

Opmerkingen

- Op een schone ondergrond kan Top Mat Ultra AF met bijna alle watergedragen producten afgewerkt worden (dispersieverf, synthetische pleister, enz.). Niet overschilderen met oplosmiddelhoudende producten die hoge concentraties aan aromaten bevatten, dit vanwege risico op opweken.
- Top Mat Ultra AF niet in bakkerijen aanbrengen.
- Goed ventileren tijdens het aanbrengen en het drogen.
- Top Mat Ultra AF is geen isolerende grondlaag, de verf kan niet worden gebruikt als isolerende laag voor het aanbrengen van verflochten op waterbasis.
- Met Top Mat Ultra AF is het mogelijk om piepschuim (lijstwerk, enz.) over te schilderen.
- Top Mat Ultra AF kan worden aangebracht op niet-geoxideerde metalen, glas, gegalvaniseerde plaat, voor zover er geen sprake is van speciale omstandigheden zoals vochtigheid, condens, mechanische belasting.
- Niet-verpakte voedingsmiddelen moeten worden verplaatst voor het schilderen en tijdens het drogen van de verf.
- **Aanbrengen van licht behang :** zonder beperkingen na 12 uur drogen.

*Voor Nederland: de vervangingsplicht beperkt het gebruik van oplosmiddelhoudende verven tot wettelijk bepaalde uitzonderingsgevallen of bijzondere situaties waarbij een onthefing tijdig aangevraagd en toegekend werd.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.montanacoatings.com

Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product en is gebaseerd op onze huidige kennis. Rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, dient de gebruiker niettemin zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Omdat de techniek zich voortdurend blijft ontwikkelen, dienen de klanten voor gebruik bij onze diensten na te gaan of het om de laatste editie gaat. De vermelde VOS-waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verduunning... met de producten uit ons assortiment. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvan wij het werkelijke VOS-gehalte niet kennen.